

## EGO-DUST



Finitura decorativa opaca, per interni ed esterni, ad effetto sabbaiato.

---

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Colore      | Bianco – Colori Cartella |
| Basi S.S.C. | P - ED                   |
| Confezioni  | 1 - 2,5 litri            |

---

### Caratteristiche del prodotto

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Composizione                   | A base di resine acriliche in dispersione acquosa e inerti a granulometria bilanciata. |
| Peso specifico                 | 0,950 - 1,050 kg/l.  |
| Resa                           | 6 - 8 mq/l per mano.   |
| Aspetto del film               | Opaco.   |
| Resistenza all'abrasione umida | Oltre 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).   |
| Resistenza all'esterno         | Ottima (relativamente alle tinte, con coloranti resistenti all'esterno).               |
| Conservazione                  | In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.  |

---

### Modo d'impiego

|              |  |
|--------------|--|
| Impiego      | Per decorare o abbellire supporti adeguatamente preparati. |
| Applicazione | Pennello.  |
| Diluizione   | Pronto all'uso.  |

Temperatura di applicazione 8 - 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'utilizzo.

---

Sistemi di applicazione

**A) Muratura nuova e vecchia all'interno:**

- accurata pulizia e/o spazzolatura, per rimuovere eventuali tracce di sporco;
- applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua;
- applicare due mani di Hydrowall Mat in tinta con la finitura;
- applicare una mano a pennello di Ego Dust, non diluita.

**B) Muratura nuova e vecchia all'esterno:**

- accurata pulizia e/o spazzolatura, per rimuovere eventuali tracce di sporco;
- applicare una mano a pennello di Ancoral PLS bianco, diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L;
- attendere minimo 12 ore;
- applicare due mani di Hydrowall Mat nel colore di fondo per la finitura desiderata;
- applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita.

**C) Legno:**

- accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene ancorate;
- applicare una mano a pennello di Opaco G9, non diluita;
- ad essiccazione avvenuta, prevedere una leggera carteggiatura;
- applicare due mani di Hydrowall Matt nel colore di fondo per la finitura desiderata;
- applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita.

**E) Ferro nuovo:**

- lasciare arrugginire, mediante bagnatura con acqua o esposizione all'esterno per alcuni giorni, per eliminare la calamina;
- accurata carteggiatura;
- applicare due mani a pennello di Metallite Bianca, non diluite;
- applicare due mani di Hydrowall Matt nel colore di fondo per la finitura desiderata;
- applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita.

**F) Ferro vecchio:**

- accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene ancorate;
- nel caso di parti scoperte, ritoccare con Metallite Bianca, non diluita;
- nel caso di ruggine diffusa, applicare una mano, a pennello, di Metallite Bianca, non diluita, su tutta la superficie.
- ad essiccazione avvenuta, prevedere una leggera carteggiatura;
- applicare due mani di Hydrowall Matt nel colore di fondo per la finitura desiderata;
- applicare una mano, a pennello, di Ego Dust, non diluita.

**Attenzione:** la distribuzione non omogenea del prodotto finito, evidenzierà le caratteristiche dell'aspetto finale.

**N.b.:** per l'applicazione all'esterno verificare la resistenza dei coloranti.

---

## **Voce di capitolato**

Finitura decorativa opaca, per interni ed esterni, ad effetto sabbaiato (tipo Ego Dust); a base di resine acriliche in dispersione acquosa e inerti a granulometria bilanciata.

Peso specifico                      0,950 - 1,050 kg/l.

Resistenza alla  
abrasione umida                      Oltre a 5.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.