

OVER-EX



**Finitura poliuretana bicomponente
all'acqua, trasparente protettiva
per interni ed esterni**

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

OVER-EX

Finitura poliuretantica bicomponente
all'acqua, trasparente protettiva per interni ed esterni



terrazzi e pavimenti esterni



legno e parquet

OVER-EX è conforme a quanto previsto dal sistema HACCP e regolamento CE 852/2004 ed è certificato per ambienti con presenza di alimenti, come celle frigorifere, secondo la norma UNI 11021:2002.

Per informazioni più dettagliate leggere attentamente la relativa scheda tecnica e/o consultare il servizio di assistenza tecnica.

STRAORDINARIA RESISTENZA

Finitura poliuretana bicomponente all'acqua, trasparente protettiva, per interni ed esterni. Idonea sia per la protezione di supporti in muratura verniciata che come protezione per pavimentazioni.

La caratteristica poliuretana conferisce notevole durezza al film applicato, oltre che una resistenza chimica contro le sostanze aggressive come alcool, benzina, vino, olio e altri detergenti.



Risulta resistente all'abrasione, al calpestio, agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. Per le sue caratteristiche di resistenza e lavabilità, trova impiego come strato protettivo in ambienti quali: bagni e cucine, effetti decorativi, su Extrema e in tutti i casi in cui è richiesta la massima resistenza chimico-fisica.



Su Extrema: 2 mani di OVER-EX, entro massimo 24 ore dall'ultima mano di Extrema, per aumentare la resistenza delle superfici interne ed esterne.

Su muri verniciati: 2 mani di OVER-EX per proteggere e impreziosire le vernici tradizionali e quelle a effetto decorativo.



per interno ed esterno
su cemento e microcemento
su legno nuovo o colorato
sui muri verniciati

Caratteristiche del prodotto OVER-EX



Disponibile in
3 differenti finiture
opaco, satinato e lucido



Confezioni	0,750 lt - 4 lt
Composizione	A base acril-isocianato (poliuretano)
Peso specifico	Componente A 1,050 kg/l Componente B 1,130 kg/l
Rapporto di miscelazione in peso	Componente A 100 gr. Componente B 20 gr.
Indurimento a 22 °C	Al tatto 6 ore Completo 8 giorni Pedonabilità dopo minimo 48 ore
Sovrapplicazione	Minimo 8, massimo 24 ore
Resa	8-10 mq/l per mano. La resa è fortemente influenzata dall'assorbimento e ruvidità del supporto
Aspetto del film	Opaco 10 gloss, satinato 30 gloss, lucido 70 gloss
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo
Diluizione	Prima e seconda mano, al 10% in volume con acqua
Temperatura di applicazione	15-30 °C
Pulizia degli attrezzi	Con acqua calda e detergente subito dopo l'uso
Modo d'uso	Miscelare a mano, accuratamente, il componente A e il componente B, usare l'intero contenuto

il vostro rivenditore Linvea



costo cartella 2,00 euro

Linvea opera con sistemi:
UNI EN ISO 9001 certificato da SGS
UNI EN ISO 14001 certificato da DNV

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI