

CARPENTEX



Impregnante protettivo per carpenteria in legno, resistente all'attacco degli agenti fisici esterni

Colore	Incolore 934-935 (cartella SIL-U.V.Protection-Classico)
--------	------------------------------------------------------------

Confezioni	5 - 10 litri
------------	--------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina alchidica ed additivi che aumentano la resistenza all'attacco degli agenti fisici esterni.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peso specifico medio	0,830 kg/l
----------------------	------------

Contenuto in solidi	15% ± 2 in peso
---------------------	-----------------

Viscosità	46"- 48" Coppa DIN n.2 a 23 °C
-----------	--------------------------------

Resa	Legno piallato: 12-14 mq/l per mano. Legno grezzo: 5-6 mq/l per mano.
------	--------------------------------------------------------------------------

Essiccazione	Circa 2 ore.
--------------	--------------

Sovrapplicazione	Minimo 12 ore.
------------------	----------------

Conservazione	In confezione ben chiusa.
---------------	---------------------------

Modo d'impiego

Impiego	Impregnante per legno, protettivo contro gli agenti fisici esterni.
---------	---------------------------------------------------------------------

Applicazione	Pennello.
--------------	-----------

Diluizione	Pronto all'uso.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione	<p>A) <u>Legni nuovi</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.- Applicare una o due mani di Carpentex.- Finire con Classico o SIL-UV Protection incolore. <p>B) <u>Legni già verniciati</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Il Carpentex deve essere applicato su legni già verniciati quando questi presentano uno stato di degrado molto avanzato, per cui prima della verniciatura è necessario asportare completamente le vecchie vernici.- Finire con Classico o SIL-UV Protection incolore.
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota

Agitare bene prima e durante l'uso.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Impregnante protettivo al solvente per carpenteria in legno (tipo Carpentex); a base di resina alchidica, pigmenti ossidi ed additivi resistenti agli agenti atmosferici.

Peso specifico medio	0,830 kg/l
Contenuto in solidi	15% \pm 2 in peso.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.