



Altre proprietà

Facilmente applicabile.  
Buona adesione al supporto.  
Buona durata nel tempo.  
Eccellente antipolvere.  
Effetto mascherante

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe 2
Granulometria	Fine
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Classe 1

---

## Modo d'impiego

Impiego

Per la pitturazione di intonaci, gessi, pannellature opportunamente preparati.

Applicazione

A pennello, rullo o spruzzo.  
Per applicazione a spruzzo: diluizione 15-25% in volume con acqua, ugello: FFLP 414, pressione: 110-130 bar, filtro macchina: 60 Mash, filtro pistola: 100 Mash.

Diluizione

Bianco = Base P: 35 – 45 % in volume con acqua;  
Base D - ED: 25 - 35% in volume con acqua.

Temperatura di Applicazione

5 - 30 °C.

Sovrapplicazione

4 - 6 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:  
- applicare una mano di isolante silossanico, diluita al 100% in volume con acqua, oppure in alternativa una mano dei seguenti isolanti: ISOLANTE ACRILICO, ISOLANTE PRINTAL eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche,  
- applicare di due mani di LINMAT, diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Su muri già verniciati o in caso di supporti sfarinanti:

- accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura,
- applicare una mano di ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP o ISOLANTE SILOSSANICO eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche,
- applicare due mani di LINMAT diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Nota: per un'applicazione uniforme, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di produzione, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

---

## Voce di capitolato

Idropittura di pregio super lavabile vinili-silossanica (tipo Linmat) per interni ed esterni. Conferisce al supporto un aspetto extra opaco ed elevata copertura. Facilmente applicabile, è caratterizzata da elevata resa e ottima pennellabilità. La finitura extra opaca conferisce un effetto mascherante per le imperfezioni del supporto.

Peso specifico medio	1,350 - 1,500 kg/l.
Resa	16-20 mq/l per mano.
Copertura	Ottima. Classe 1.
Resistenza allo strofinamento ad umido	Buona. Lavabilità di Classe 2. Norma UNI EN ISO 2813:2016.

Nota: per un'applicazione uniforme, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di produzione, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.