

## LINSTUK



Stucco polivalente all'acqua per interno/esterno

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Colore                       | Bianco  |
| Confezioni                   | 0,375 - 0,750 - 2,5 - 10 litri  |
| Caratteristiche del prodotto |   |
| Composizione                 | A base di resine acriliche in dispersione acquosa e quarzo.   |
| Peso specifico medio         | 1,600 kg/l  |
| Sovrapplicazione             | Dopo il completo indurimento.   |
| Essiccazione                 | Spessore fino a 4 mm: asciutto 1-2 ore.<br>Spessore da 4 a 10 mm: asciutto 24 ore.  |
| Riempimento                  | Ottimo  |
| Conservazione                | In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.<br>Dopo l'uso, ricoprire il prodotto con il foglio di plastica.                       |
| Modo d'impiego               |   |
| Impiego                      | Per riparare, riempire, fissare, incollare: gesso, calcestruzzo, intonaci, pietre, granito, marmo, tegole, piastrelle, vetro e legno. |
| Applicazione                 | A spatola.  |
| Diluizione                   | Pronto all'uso, se necessario al massimo 5% in volume con acqua.  |
| Temperatura di applicazione  | 5 - 30 °C   |
| Pulizia degli attrezzi       | Con acqua subito dopo l'uso.  |

---

---

Sistemi di applicazione  
Preparazione

**A) Muri nuovi:**

- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal o Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.

**Attendere minimo 4-6 ore prima di finire con LISTUK**

**B) Muri vecchi e sfarinanti:**

- Accurata pulizia del supporto mediante carteggiatura.
- Applicare una mano a pennello di Ancoral PLS diluita dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

**Attendere minimo 12 ore prima di finire con LISTUK**

**C) Legno nuovo o vecchio**

- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie pitture non coese.
- Applicare una mano a pennello di Opaco G9, diluita massimo al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

**Note**

Per stuccature di fori molto profondi, si consiglia di operare in più riprese.

Per ottenere finiture lisce, attendere alcuni minuti e ripassare con spatola umida. Se necessita, il prodotto è carteggiabile ad indurimento avvenuto.

Il Linstuk è sovraverniciabile con idropitture o smalti sintetici.

---

**Voce di capitolato**

Stucco polivalente all'acqua per interno ed esterno (tipo Linstuk); a base di resine acriliche in dispersione acquosa e quarzo.

Peso specifico medio            1,600 kg/l

Altre proprietà                    Ottimo riempimento e bassissimo ritiro.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.