

SX FILL 0,25



Fondo riempitivo pigmentato a base di resine acril-silossaniche, inerti minerali e cariche selezionate di granulometria 0,25 mm, idoneo per l'impiego per interno ed esterno. L'elevata adesione unita all'ottima permeabilità al vapore, lo rendono idoneo per cicli di finitura silossanici o sintetici. L'elevato potere d'isolamento dei supporti, unito alla capacità uniformante di tramatura grazie alla granulometria bilanciata, garantisce l'impiego su superfici nuove e su tutti i supporti dove occorre ricreare un assorbimento uniforme, in seguito a ripristini di varia natura e stagionatura. Idoneo come fondo per rivestimenti a spessore spatolati.

Colori Bianco

Confezioni 13 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina acril-silossanica, pigmenti selezionati con granulometria max 0,25 mm.
Peso specifico	1,45 - 1,55 kg/l.
Resa	4 - 6 mq/l per mano, in funzione dell'assorbimento ed irregolarità del supporto.
Granulometria	0,25 mm
Aspetto	Opaco.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Sovrapplicazione	6 - 8 ore (in funzione delle condizioni climatiche).

Altre proprietà Uniformante
 Idrorepellente traspirante
 Ancorante
 Pigmentabile

Modo d'impiego

Applicazione Pennello o rullo

Diluizione Dal 15 al 20% in volume con acqua, per applicazione a pennello o rullo.

Temperatura di
applicazione 5 - 30 °C; non applicare su superfici assolate ed in presenza di vento.

Pulizia
degli attrezzi Pulire con acqua subito dopo l'uso.

Norme di sicurezza Proteggere gli occhi e la pelle dagli spruzzi del prodotto;
nel caso di contatto sciacquare abbondantemente con acqua.

Conservazione In recipienti ben chiusi ed al riparo dal gelo.

Nota: Qualora l'irregolarità del supporto presenta una differenza di tessitura macroscopica dei ripristini effettuati, si consiglia l'applicazione di una seconda mano, per un migliore effetto uniformante.

Sistemi di applicazione

- attendere la totale stagionatura del supporto o degli eventuali ripristini di intonaco effettuati;
 - nel caso di muri vecchi, spazzolare accuratamente il supporto;
 - applicare una mano di SX FILL 0,25 secondo le indicazioni sopra riportate;
 - finire con opportuna finitura silossanica o sintetica.
-

Voce di capitolato

Fondo traspirante a base di resine acril-silossaniche, (tipo SX FILL 0,25) inerti minerali e cariche selezionate, idoneo per l'impiego per interno ed esterno.

Peso specifico 1,45 – 1,55 kg/l.

Resa 4 - 6 mq/l per mano, in funzione dell'assorbimento ed irregolarità del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.