

## ANCORAL PLS



Fondo pigmentato al solvente a base di Pliolite per esterno ed interno, per muri, cemento e guaina bituminosa.

Idoneo come fissativo per l'inertizzazione di manufatti in cemento amianto.

Colore	Bianco e Tinte Cartella "Colori Cartella per Esterni"	
Confezioni	Bianco	1 - 4 - 14 litri.
	Colori	1 - 4 - 14 litri
	Base tintom.	1 - 4 - 14 litri
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici.	
Peso specifico medio	1,300 kg/l.	
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	20% +/- 2.	
Resa	10-16 mq/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche del supporto ed al sistema applicativo adottato.	
Copertura	Ottima.	
Riempimento	Buono.	

Altre proprietà                      Insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti.  
Particolarmente adatto per la preparazione di superfici in cemento armato, cemento prefabbricato, guaina bituminosa e manufatti in cemento amianto.  
Idoneo per ricoprire macchie di fumo.

Conservazione                      In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

Modo d'impiego

Impiego                              Su intonaci vecchi e nuovi, cemento, fibrocemento, guaina bituminosa, cemento amianto.

Applicazione                      Pennello, rullo o spruzzo.

Diluizione                         Dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L secondo l'assorbimento del supporto.

Temperatura di applicazione                      1 - 30 °C

Sovrapplicabilità                      Dopo 12 ore

Pulizia degli attrezzi                      Con Diluente Sintetico 914090L.

---

Sistemi d'applicazione

**A) Su muri nuovi o sfarinanti, cemento o fibrocemento:**

- Applicare una mano, di Ancoral PLS, diluita dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Finitura sintetica come Super Quarzolin Sigillo Oro Mat, Plastolin, Linplast, Avenil o Acrylbeton.
- Finitura silossanica come Siloxan Top, Siloxan Farbe o Siloxan Facade.
- Finitura Ancoral PLS.

**B) Su Guaina Bituminosa nuova:**

- Attendere minimo 20-30gg per la totale evaporazione dei solventi presenti.
- Applicare una mano di Ancoral PLS diluito al 40% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Attendere minimo 24 ore.
- Finire con 2 o 3 mani di Stereofix.

**C) Su manufatti in cemento amianto:**

- Applicare una mano di Ancoral PLS, diluita dal 40 al 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Applicare due mani di Stereofix di colori contrastanti

---

**Voce di capitolato**

Fondo pigmentato al solvente a base di Pliolite, per esterno e interno, per muri, cemento, guaina bituminosa e cemento amianto (tipo Ancoral PLS); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione e pigmenti inorganici; insaponificabile, dà uniformità di colore e di assorbimento a supporti nuovi o sfarinanti. L'ANCORAL PLS è particolarmente adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato. Idoneo per ricoprire macchie di fumo.

Peso specifico medio                      1,300 kg/l

Percentuale in peso di secco  
resina sul secco totale                      20%  $\pm$  2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.