

## ANTIFUMO



Pittura murale, acrilica, al solvente, per interno, per ambienti con macchie di fumo e nicotina.

Colore	Bianco
Confezioni	2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine sintetiche disciolte in solvente inodore.
Peso specifico medio	1,500 kg/l.
Sovrapplicazione	dopo almeno 24 ore.
Essiccazione	Asciutto 1 ora. Indurito 4 ore.
Resa	10 - 16 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Resistenza all'acqua	Ottima.
Resistenza agli alcali	Ottima.
Aspetto del film	Opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.
Modo d'impiego	
Impiego	Per coprire macchie di fumo difficilmente ricopribili con prodotti diluibili con acqua.

Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	5 - 10% in volume con Diluente Inodore 914050L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090 e/o Diluente Inodore 914050L.

---

#### Sistemi di applicazione

#### Preparazione

##### A) Presenza di finiture traspiranti

- Rimozione totale della pittura esistente mediante acqua calda e spatola o altri sistemi ritenuti più idonei.
- Accurata carteggiatura.

##### B) Presenza di finiture lavabili

- Accurata carteggiatura per la rimozione meccanica della patina superficiale contaminata dalla nicotina.

##### B) Presenza di smalti all'acqua o solvente

- Accurato lavaggio con detergenti o soluzione di ammoniacca, utilizzando spugne leggermente abrasive.

#### Finitura

- Applicare una mano a pennello di Antifumo, diluita al 5 - 10 % in volume con Diluente Inodore 914050L.
  - Attendere minimo 24 ore.
  - Applicare una mano a rullo di Antifumo, diluita al 5 - 10% in volume con Diluente Inodore 914050L.
- 

#### Voce di capitolato

Pittura murale, acrilica, al solvente, per interno, per superfici contaminate da macchie di fumo e nicotina (tipo Antifumo); a base di resine sintetiche disciolte in solvente inodore.

Peso specifico medio            1,500 kg/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

