

CARPENTEX



Impregnante protettivo per carpenteria in legno, resistente all'attacco degli agenti fisici esterni

Colore	Incolore 934-935 (cartella SIL-U.V.Protection-Classico)
--------	--

Confezioni	5 - 10 litri
------------	--------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina alchidica ed additivi che aumentano la resistenza all'attacco degli agenti fisici esterni.
--------------	---

Peso specifico medio	0,830 kg/l
----------------------	------------

Contenuto in solidi	15% $\pm$ 2 in peso
---------------------	---------------------

Viscosità	46"- 48" Coppa DIN n.2 a 23 °C
-----------	--------------------------------

Resa	Legno piallato: 12-14 mq/l per mano. Legno grezzo: 5-6 mq/l per mano.
------	--

Essiccazione	Circa 2 ore.
--------------	--------------

Sovrapplicazione	Minimo 12 ore.
------------------	----------------

Conservazione	In confezione ben chiusa.
---------------	---------------------------

Modo d'impiego

Impiego	Impregnante per legno, protettivo contro gli agenti fisici esterni.
---------	---

Applicazione	Pennello.
--------------	-----------

Diluizione Pronto all'uso.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione

A) Legni nuovi

- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.
- Applicare una o due mani di Carpentex.
- Finire con Classico o SIL-UV Protection incolore.

B) Legni già verniciati

- Il Carpentex deve essere applicato su legni già verniciati quando questi presentano uno stato di degrado molto avanzato, per cui prima della verniciatura è necessario asportare completamente le vecchie vernici.
- Finire con Classico o SIL-UV Protection incolore.

Nota

Agitare bene prima e durante l'uso.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Impregnante protettivo al solvente per carpenteria in legno (tipo Carpentex);
a base di resina alchidica, pigmenti ossidi ed additivi resistenti agli agenti atmosferici.

Peso specifico medio 0,830 kg/l

Contenuto in solidi 15% $\pm$ 2 in peso.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.