

## CLASSICO



Impregnante finitura trasparente colorato per legno, per interni ed esterni.

Colore	Colori Cartella
Confezioni	0,750 - 2,5 - 10 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchidiche, oli, pigmenti naturali stabili alla luce ed additivi che aumentano la resistenza all'attacco degli agenti fisici esterni.
Peso specifico medio	0,880 kg/l
Contenuto in solidi	30% $\pm$ 2 in peso.
Viscosità	40''- 50'' Coppa Ford n.2 a 23 °C.
Resa	Superfici piallate 15-18 mq/ l per mano.
Spessore del film	20 micron per mano.
Essiccazione	Asciutto al tatto 3 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore.
Aspetto del film	Satinato.
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima con un ciclo a tre mani.
Conservazione	In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

---

Modo d'impiego	
Impiego	Manufatti in legno sia di tipo tenero che duro soggetti a movimenti, tipo perlinature, staccionate, travi, sottotetti, ecc..
Applicazione	Pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Temperatura di applicazione	5 – 30 °C.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

---

Sistemi di applicazione	<b>A) <u>Legni nuovi</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.</li><li>- Applicare una mano, a pennello, di Classico, non diluita.</li><li>- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.</li><li>- Applicare due mani, a pennello, di Classico, non diluite.</li></ul> <b>B) <u>Legni già verniciati</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non ben aderenti.</li><li>- Ritoccare con Classico le parti di legno scoperte, fino ad ottenimento di un colore simile all'esistente.</li><li>- Applicare una mano, a pennello, di Classico, non diluita.</li><li>- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.</li><li>- Applicare una mano, a pennello, di Classico, non diluita.</li></ul>
-------------------------	--

### **Note**

Attendere minimo 12 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su supporti esposti direttamente ai raggi solari, proteggendoli per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge.

### **Avvertenza**

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

---

### **Voce di capitolato**

Trasparente colorato, al solvente, per legno, con proprietà impregnante e di finitura per esterni (tipo Classico); a base di resine alchidiche, oli, pigmenti naturali stabili alla luce.

Peso specifico medio	0,880 kg/l
Contenuto in solidi	30% $\pm$ 2 in peso.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.