

COLOR PRINT ACRILICO OPACO



Idropittura acrilica traspirante idrorepellente opaca per interni, **antischizzo**.

Il Color Print Acrilico Opaco, date le sue caratteristiche tecniche, può essere utilizzato anche all'esterno.

Colore Bianco

Confezioni 4 - 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche bianche selezionate.

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale 7,5% +/- 1

Peso specifico medio 1,600 kg/l

Resa 12 - 14 mq/l per mano.

Copertura Ottima. Classe 1.

Certificato n° 043/L del 16.02.2021 del laboratorio chimico "GFC CHIMICA srl" di Ferrara

Punto di bianco Ottimo.

Resistenza alla

abrasione umida	Oltre 5.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.
Spessore medio del film essiccato	70 - 80 micron nelle due mani.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Super opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego Impiego	Prodotto non filmogeno dalle caratteristiche idrorepellenti e traspiranti; è idoneo sia locali interni, dove è presente una forte percentuale di vapore d'acqua (bagni, cucine, etc.), in quanto riduce sensibilmente il fenomeno di condensa, sia per muri esterni, in quanto non sfoglia, non assorbe l'acqua e lascia traspirare l'umidità dall'interno verso l'esterno.
Applicazione	Pennello, rullo.
Diluizione	<u>Pennello</u> : prima e seconda mano 40 - 50% in volume con acqua; <u>Rullo</u> : 30 - 50% in volume con acqua secondo l'assorbimento del supporto.
Temperatura di Applicazione	5 - 30 °C.
Sovrapplicazione	Dopo 4 - 6 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi d'applicazione

A) Su muri nuovi:

- Applicare direttamente la prima mano di COLOR PRINT ACRILICO OPACO, diluita con acqua secondo le indicazioni sopra riportate;
- attendere 4 - 6 ore e finire con una mano di COLOR PRINT ACRILICO OPACO diluita con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.