

Doppia Copertura



Idropittura lavabile pigmentata bianca dalla finitura opaca e morbida al tatto, ideale per realizzazioni interne con proprietà di elevato potere isolante e coprente. Il prodotto è utilizzabile direttamente sul supporto senza l'impiego di fondi isolanti. L'elevato potere consolidante identifica l'impiego su supporti molto assorbenti come cartongesso, gesso e muratura. Le proprietà di buona lavabilità, altissimo potere coprente e punto di bianco, combinate a caratteristiche applicative di buona pennellabilità e dilatazione, rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive, APEO Free, e bassissima concentrazione di C.O.V.

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Colore	Bianco
Confezioni	4 – 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari copolimeri acrilici, pigmenti e inerti finissimi a granulometria bilanciata.
Peso specifico medio	1,480 kg/l.
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	10% +/- 1.
Essiccazione asciutto	4 - 6 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 6 - 8 ore.
Resa	10 - 12 mq/l per mano.

Copertura Ottima. Classe 1.

Certificato n° 070/L del 03.03.2021 del laboratorio chimico “GFC CHIMICA srl” di Ferrara

Riempimento Buono.

Aspetto del film Opaco.

Condizioni di impiego Temperatura dell'aria: 5 - 30 °C.
Temperatura del prodotto: 10 - 30 °C.
Umidità relativa : max 85%.

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, in modo che i vapori d'acqua fuoriescano non condensandosi sulla superficie.

Resistenza all'abrasione Umida Buona, superiore ai 3000 cicli Gardner (norma ASTM 2486)

Resistenza chimico-fisica Il prodotto completa il processo di essiccazione e di polimerizzazione dopo 7 – 10 giorni dall'applicazione in condizioni ottimali.

Altre proprietà

- **Elevato potere isolante e coprente.**
- **Facilmente applicabile.**
- **Non ingiallente.**
- **Inodore.**
- **Ottima copertura.**
- **Buona lavabilità.**

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e +30 °C.

Modo d'impiego

Impiego Su cartongesso e qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato.

Applicazione Pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione Pronto all'uso.

Su supporti sfarinanti e/o molto assorbenti come gesso, cartongesso o rasature polverose, additivare max 5% in volume con Isolante Acrilico.

Temperatura di applicazione 5 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	A) Cartongesso o intonaci, nuovi o già pitturati: - Accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco, incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti; mediante spazzolatura o carteggiatura. - Applicare due mani di Doppia Copertura secondo le indicazioni su riportate.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note:

In presenza di tempere, si consiglia la totale rimozione. In presenza di muffa prima dell'uso del prodotto applicare l'IGIENIX, secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica.

Voce di capitolato

Idropittura lavabile pigmentata bianca dalla finitura opaca e morbida al tatto, ideale per realizzazioni interne con proprietà di elevato potere isolante e coprente. Il prodotto è utilizzabile direttamente sul supporto senza l'impiego di fondi isolanti. L'elevato potere consolidante identifica l'impiego su supporti molto assorbenti come cartongesso, gesso e muratura. Le proprietà di buona lavabilità, altissimo potere coprente e punto di bianco, combinate a caratteristiche applicative di buona pennellabilità e dilatazione, rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive, APEO Free, e bassissima concentrazione di C.O.V.

Composizione	A base di particolari copolimeri acrilici, pigmenti e inerti finissimi a granulometria bilanciata.
Peso specifico medio	1,480 kg/l.
Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	10% +/- 1.
Essiccazione asciutto	4 - 6 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 6 - 8 ore.
Resa	10 - 12 mq/l per mano.
Copertura	Ottima. Classe 1.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Opaco.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.