

## **EGO RUST SOLUZIONE ANTICHIZZANTE Scheda tecnica provvisoria in attesa di approvazione da parte di Marco Papa**

Finitura decorativa per interni. L'applicazione della soluzione antichizzante su Ego Rust, produce un'ossidazione del tutto identica a quanto rilevabile su di una superficie metallica, esposta alla naturale corrosione, da parte degli agenti atmosferici.

---

Colore liquido incolore, tendente all'azzurro.

Confezioni 0,750 – 2,5 litri.

---

### **Caratteristiche del prodotto**

Composizione A base di dispersione acquosa di additivi particolari.

Peso specifico medio 1,1 Kg/l.

Resa 14 - 16 mq/l per mano.

Aspetto del film Opaco.

Essiccazione 3 - 5 ore.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

### **Modo d'impiego**

Impiego Su muratura, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata opportunamente trattati, con specifico fondo e due mani di Ego Rust.

Supporti Ego Rust.

Applicazione A pennello e spugna marina.

Sovrapplicazione Dopo 4 – 6 ore.

Diluizione Prima mano: applicazione a pennello, diluizione al 100% in volume con acqua. Si consiglia l'utilizzo di contenitori in plastica per

l'opportuna diluizione.

Seconda mano: applicazione a spugna marina, tal quale, uniformando il prodotto, con la spugna, su tutta la superficie, in fase di parziale essiccazione.

Temperatura di applicazione	10 – 30 °C, umidità dell'ambiente max 75%.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

---

Sistemi d'applicazione      applicare dopo minimo 12 ore dall'ultima mano di Ego Rust.

**Avvertenze:** miscelare adeguatamente il materiale prima della posa. Proteggere tutte le superfici non interessate all'applicazione. Il contatto accidentale della soluzione antichizzante con superfici metalliche può provocare l'ossidazione. Il contatto accidentale della soluzione antichizzante con supporti assorbenti (pietre, marmi, mattoni, ecc.) genera la comparsa di macchie difficilmente rimovibili. Il grado di ossidazione è strettamente legato al numero di applicazioni e al quantitativo di soluzione antichizzante rilasciato. Si consiglia di eseguire una campionatura preventiva al fine di definire l'effetto desiderato. Ultimare l'applicazione utilizzando gli stessi lotti di fabbricazione dei due prodotti.

**Al fine di migliorare la lavabilità dell'effetto ricreato, bloccando inoltre l'ossidazione della soluzione antichizzante, applicare una mano a rullo di vetrificante opaco OVER-EX.**

---

### **Voce di capitolato**

Finitura decorativa per interni (tipo Ego Rust soluzione antichizzante). L'applicazione della soluzione antichizzante su Ego Rust, produce un'ossidazione del tipo identica a quanto rilevabile su di una superficie esposta alla naturale corrosione da parte degli agenti atmosferici.

### **Caratteristiche del prodotto**

Composizione	A base di dispersione acquosa di additivi particolari.
Peso specifico medio	1,050 Kg/l.
Resa	14 - 16 mq/l per mano.
Aspetto del film	Opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Impiego	Su muratura, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata opportunamente trattati, con specifico fondo e due mani di Ego Rust.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.