

## EGOSHANTUNG



Decorativo per interno ad effetto Shantung in seta. La finitura, dal gradevole effetto tattile e visivo, riproduce l'effetto del pregiatissimo tessuto di seta, caratterizzato da una superficie ruvida, irregolare e dall'aspetto grezzo.

---

Colore	Cartella colori
Basi S.S.C.	Madreperla - oro
Confezioni	0,750 - 2,5 litri

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina acrilica in dispersione acquosa e particolari pigmenti a base di Mica.
Peso specifico medio	1,000 kg/l.
Essiccazione	3 - 8 ore in funzione dello spessore applicato.
Resa	6 - 8 mq/l.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Semiopaco.
Adesione	Ottima.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

Modo d'impiego

Impiego Per decorare intonaco o cartongesso opportunamente preparati.

Applicazione Spatola di plastica e frattone a spazzola.

Diluizione Pronto all'uso.

Temperatura di applicazione 8 – 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione

**Intonaco nuovo o vecchio:**

- Le superfici devono essere asciutte e stagionate.
- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.
- Applicare una mano a rullo di Super Quarzolin Sigillo Oro in tinta alla finitura, diluita al 40% in volume con acqua. Per tinte poco coprenti prevedere una seconda mano.
- Applicare una mano a spatola di Egoshantung, non diluita, a fasce verticali. A prodotto ancora bagnato, spazzolare con il frattone a spazzola dal basso verso l'alto e viceversa in modo da allineare la rifinitura.

Avvertenza: Vista la particolarità del prodotto, nel caso di utilizzo di più confezioni, si consiglia di miscelare la quantità necessaria in un unico contenitore. Si consiglia l'applicazione del prodotto secondo le tecniche sopra descritte, a due persone così da velocizzare e uniformare la tramatura del supporto.

---

## Voce di capitolato

Decorativo per interno ad effetto Shantung in seta (tipo Egoshantung). La finitura, dal gradevole effetto tattile e visivo, riproduce l'effetto del pregiatissimo tessuto di seta, caratterizzato da una superficie ruvida, irregolare e dall'aspetto grezzo.

---

Peso specifico medio	1,000 kg/l.
Essiccazione	3 - 8 ore in funzione dello spessore applicato.
Resa	6 - 8 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Semiopaco.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.