

FISSATIVO TRASPARENTE



Fondo – finitura trasparente al solvente per esterno, per muri e cemento a vista. Fissativo anticarbonatazione, idoneo per supporti sfarinanti e polverosi come intonaci cementizi e superfici in calcestruzzo. L'elevato potere penetrante e consolidante garantisce ottima resistenza all'esterno.

Colore	Trasparente
--------	-------------

Confezioni	4 - 10 litri.
------------	---------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine viniltoluolo acriliche in soluzione.
--------------	---

Peso specifico medio	0,870 kg/l.
----------------------	-------------

Resa	10 - 16 mq/l, in funzione dell'assorbimento del supporto.
------	---

Essiccazione	2 - 4 ore.
--------------	------------

Sovrapplicazione	dopo 12 ore.
------------------	--------------

Aspetto	semilucido.
---------	-------------

Altre proprietà	Uniforma l'assorbimento di supporti nuovi o degradati, Ottimo potere penetrante, Ottimo potere consolidante, Insaponificabile, Resistente agli alcali.
-----------------	---

Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
---------------	--

Modo d'impiego

Impiego	Particolarmente adatto per il trattamento di superfici in cemento armato, cemento prefabbricato.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi d'applicazione

A) Su muro o cemento; nuovi o degradati:

- Il supporto deve essere pulito, asciutto e stagionato.
 - Applicare una mano, a pennello di Fissativo Trasparente, diluita al 100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
 - Attendere minimo 12 ore.
 - Finire con una seconda mano di Fissativo Trasparente, diluita al 100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
-

Voce di capitolato

Fondo – finitura trasparente al solvente per esterno, per muri e cemento a vista (tipo Fissativo Trasparente); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione. Fissativo anticarbonatazione, idoneo per supporti sfarinanti e polverosi come intonaci cementizi e superfici in calcestruzzo. L'elevato potere penetrante e consolidante garantisce ottima resistenza all'esterno.

Peso specifico medio 0,870 kg /l.

Resa 10-16 mq/l, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.