FIX-RUST

Finitura trasparente blocca ruggine, a base solvente, ad effetto anticato.

Colore	Trasparente
Confezioni	0,250 – 1 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di speciali oli ad alto potere penetrante e bagnante, che inglobano la ruggine, bloccandone il processo di ossidazione. Non contiene acido ossalico o acido tannico.
Peso specifico medio	0,876 Kg/l.
Secco resina sul secco	48% +/- 1.
Totale Resa	16 - 20 mq/l per mano.
Essiccazione	12-24 h.
Sopraverniciatura	24 h.
Resistenza all'esterno	Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici.
Proprietà	**- Ottimo potere antiruggine** **- Espelle ogni traccia di umidità e ossigeno**

Applicazione	A pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Temperatura di applicazione	8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Sistemi di applicazione

A) Su ferro ossidato:

- rimuovere la ruggine friabile, insieme ad eventuali tracce di grasso e oli;
- applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso.

B) Su ferro nuovo:

- eliminare eventuali residui di olio e carteggiare leggermente;
- applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso.

C) Su legno (legni molto porosi potrebbero richiederne quantità eccessive):

- accurata carteggiatura eliminando i residui di polvere;
- applicare due o tre mani di FIX-RUST bagnato su bagnato, quando il prodotto è leggermente appiccicoso

Attenzione: non applicare su superfici calpestabili.

Voce di capitolato

Finitura trasparente blocca ruggine ad effetto anticato (tipo FIX-RUST); a base di speciali oli ad alto potere penetrante e bagnante in modo da inglobare la ruggine, bloccandone il processo di ossidazione.

Peso specifico medio	0,876 Kg/l.
Secco resina sul secco totale	48% +/- 1.
Resa	16 - 20 mq/l per mano

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.