

FUGA FIX



Finitura trasparente, idrorepellente, protettiva e consolidante, non filmogena, per esterni a base solvente, per eliminare il problema delle infiltrazioni di acqua dai terrazzi. Idoneo per il trattamento delle fughe e delle pavimentazioni, chiude le porosità, proteggendole dall'infiltrazione dell'acqua piovana.

Idrorepellente di elevata qualità, non ingiallente nel tempo. Penetra in profondità, lascia traspirare il materiale, consolidandone la struttura. I pori e i capillari, del materiale impregnato, non vengono occlusi e conservano un'elevata permeabilità al vapore acqueo. Presenta un'elevata resistenza ai raggi UV.

Colore	Incolore
Confezioni	1 - 2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di miscela di prodotti silossanici.
Peso specifico medio	0,820 kg/l. +/- 0,020
Temperatura di applicazione	15 – 30 °C.
Umidità relativa	max 65%.

Resa La resa è fortemente influenzata dall'assorbimento del supporto.
Valori indicativi:
su cotto o pietra circa 10 – 14 mq/lt per mano
su gres porcellanato, clinker circa 30 mq/lt per mano.

Altre proprietà Elevata penetrazione e ottima resistenza agli alcali e ai raggi U.V.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego Finitura trasparente idrorepellente, non filmogena per superfici in cotto, clinker, gres porcellanato, cemento e pietra.

Applicazione Pennello o rullo a pelo raso.

Diluizione Pronto all'uso.

Sopraverniciabilità Con nessun altro prodotto.

Calpestabilità Dopo almeno 24 ore dall'ultima applicazione.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione

Supporti nuovi o vecchi: pulire accuratamente le superfici per eliminare lo sporco, muschi ed efflorescenze saline. Se necessario, utilizzare idonei detergenti. Prima dell'impregnazione la superficie deve essere asciutta.
Utilizzare il prodotto in modo uniforme, impregnando bene le fughe e le fessurazioni, evitando ristagni superficiali.
Su finiture altamente porose, applicare fino a saturare il supporto.
Su superfici piastrelate e/o scarsamente assorbenti si consiglia di asportare l'eccesso di prodotto prima dell'essiccazione (circa 5 minuti) con un panno o carta assorbente. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento.

Nota:

Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati, il prodotto potrebbe ravvivare il colore del materiale trattato.
Prima del lavoro d'impregnazione è importante eliminare tutte le imperfezioni della costruzione. Le crepe devono essere chiuse con materiale specifico se presentano una larghezza maggiore di 1,0 mm.
Non è necessario eliminare le piccole cavillature di ritiro.
Proteggere porte, finestre, vetri e qualsiasi superficie che deve essere successivamente verniciata.

Non applicare su superficie calda. Proteggere dalla pioggia le superfici trattate almeno per le prime 6 – 8 ore dall'applicazione. Su materiale particolarmente assorbente, l'applicazione deve essere effettuata "bagnato su bagnato" fino a rifiuto.

Voce di capitolato

Finitura trasparente, idrorepellente, protettiva e consolidante, (Tipo Fuga Fix), non filmogena, per esterni a base solvente, per eliminare il problema delle infiltrazioni di acqua dai terrazzi. Idoneo per il trattamento delle fughe e delle pavimentazioni, chiude le porosità, proteggendole dall'infiltrazione dell'acqua piovana.

Peso specifico medio 0,820 Kg/l +/- 0,020

Resa La resa è fortemente influenzata dall'assorbimento del supporto.
Valori indicativi:
su cotto o pietra circa 10 – 14 mq/lt per mano
su gres porcellanato, clinker circa 30 mq/lt per mano.

Non forma pellicola, rende le superfici idrorepellenti proteggendole nel tempo.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.