

HYDROLAK SOTTOSMALTO



Fondo riempitivo all'acqua, per legno. Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Colore	Bianco
Confezioni	0,750 - 2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Peso specifico medio 1,350 kg/l.

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale 35% \pm 3.

Essiccazione a 20 °C e 65% di umidità 4 ore.

Condizioni di impiego
Temperatura dell'aria 5 - 30 °C.
Temperatura del prodotto 10 - 30 °C.
Umidità relativa max 85%.

Sovrapplicazione Minimo 4 ore.

Resa 12 - 14 mq/l.

Spessore del film essiccato 25 micron per mano.

Copertura Ottima.

Riempimento Ottimo.

Aspetto del film	Opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Per applicazioni su legno, come fondo riempitivo prima di finire con smalto Hydrolak Lucido o Satinato o Opaco.
Applicazione	Pennello o rullo a pelo raso.
Diluizione	Pronto all'uso. Se necessario max 5-10% in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	A) Legno nuovo: <ul style="list-style-type: none">- Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto, secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando tra una mano e l'altra.- Finire con Hydrolak Lucido o Satinato o Opaco. B) Legno già verniciato: <ul style="list-style-type: none">- Accurata carteggiatura delle superfici, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non coese e nel contempo ridurre i dislivelli.- Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto, secondo le indicazioni sopra riportate, carteggiando tra una mano e l'altra.- Finire con Hydrolak Lucido o Satinato o Opaco.
-------------------------	--

Avvertenza

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria.

Voce di capitolato

Fondo riempitivo all'acqua per legno (tipo Hydrolak Sottosmalto); a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Peso specifico medio	1,350 kg/l.
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	35% \pm 3.
Spessore del film essiccato	25 micron per mano.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.