

## HYDROMASK



Fondo finitura, specifico per superfici contaminate da macchie.

Colore	Bianco
Confezioni	2,5 - 10 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di particolari resine acriliche e poliuretatiche in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,350 kg/l.
Essiccazione	Asciutto 2 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 6 - 8 ore.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Opaco <10 Gloss (Glossmetro 60°).
Resistenza agli agenti atmosferici	Buona.
Altre proprietà	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Non ingiallente.</b></li><li>- <b>Inodore.</b></li><li>- <b>Ottima elasticità.</b></li><li>- <b>Altamente lavabile.</b></li><li>- <b>Facilmente applicabile.</b></li></ul>
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

Modo d'impiego

Impiego Per la smacchiatura o verniciatura di superfici in legno, ferro, muro, adeguatamente preparati, con presenza di macchie come pennarello, caffè, nicotina, ruggine, sugo ecc.

Applicazione Pennello o rullo a pelo raso.

Diluizione Pronto all'uso; se necessario max 10% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione 8 - 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione

**A) Ferro:**

- Accurata carteggiatura, per rimuovere lo sporco, la parte superficiale degradata ed eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Ritoccare eventuali parti scoperte con antiruggine Metallite, diluita massimo al 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Attendere minimo 12 ore.
- Nel caso di sopravverniciatura dopo le 48 ore, si consiglia di carteggiare leggermente la Metallite.
- Ritoccare l'antiruggine e le parti macchiate con Hydromask, non diluito.
- Attendere minimo 12 ore.
- Finire con due mani di Hydromask, diluite secondo le modalità sopra riportate, attendendo minimo 6 ore tra una mano e l'altra.

**B) Legno:**

- Accurata carteggiatura, per rimuovere lo sporco, la parte superficiale degradata ed eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Applicare una mano di Hydromask, diluita massimo al 10% in volume con acqua.
- Attendere minimo 12 ore.
- Finire con una mano di Hydromask, diluita secondo le modalità sopra riportate, attendendo minimo 6 ore tra una mano e l'altra.

**C) Muratura con presenza di idropitture lavabili:**

- Accurata carteggiatura, per rimuovere lo sporco, la parte superficiale degradata ed eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Nel caso di presenza di pitture degradate, applicare una mano di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.

- Applicare una mano di Hydromask, diluita massimo al 10% in volume con acqua.
- Attendere minimo 8 ore.
- Applicare una mano di Hydromask, non diluita.

**D) Muratura con presenza di smalti sintetici:**

- Accurata pulizia mediante lavaggio con detergenti o soluzioni di ammoniacca.
- Risciacquare accuratamente, per evitare che residui di detergente possano creare una non ottimale adesione della finitura.
- Applicare una mano di Hydromask, diluita massimo al 10% in volume con acqua.
- Attendere minimo 8 ore.
- Applicare una mano di Hydromask, non diluita.

**Note:**

L'Hydromask Bianco è tinteggiabile con il sistema tintometrico S.S.C. per l'ottenimento di colori pastello.

Applicare in luoghi ventilati.

---

**Voce di capitolato**

Fondo finitura all'acqua, specifico per superfici contaminate da macchie (tipo Hydromask); a base di particolari resine acriliche e poliuretaniche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio            1,350 kg/l.

Altre proprietà                    - **Non ingiallente.**  
     - **Inodore.**  
     - **Ottima elasticità.**  
     - **Altamente lavabile.**  
     - **Facilmente applicabile.**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.