

# IGIENIX X-TREME LAVABILE

PITTURA LAVABILE RISANANTE

**Linvea**<sup>®</sup>  
VERNICI



## DESCRIZIONE

Pittura lavabile risanante per interno, particolarmente idonea per locali soggetti ad elevata umidità predisposti alla formazione di muffe. Per la particolare composizione a basso contenuto di composti organici volatili (VOC) risulta idonea per la pitturazione e protezione da muffe in ambienti quali bagni, cucine, scuole, cantine, spogliatoi sportivi ecc.

Resistente alla proliferazione della muffa secondo la norma UNI 15457:2014, Igienix X-Treme Lavabile è caratterizzata inoltre da elevata copertura e da una superficie opaca e morbida e facilmente pulibile.

Specificata per il Green Public Procurement, DM 24/11/2025 CAM Edilizia sezione 2.4.1 (Indoor Air Quality A+) e sezione 2.4.15.

## COLORE

Bianco

## CONFEZIONI

1 L - 4 L - 14 L

## CARATTERISTICHE

|                                                            |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composizione                                               | A base di copolimeri sintetici dispersi in acqua, di cariche selezionate ed additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa sul film di pittura. |
| Peso specifico ISO 2811                                    | 1,45 - 1,55 kg/l                                                                                                                                          |
| Contenuto solido % in Volume                               | 45% ± 5%                                                                                                                                                  |
| Contenuto solido % in Peso ISO 3251                        | 65% ± 5%                                                                                                                                                  |
| Essiccazione                                               | (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto in 1 h; sovraverniciabile dopo 4-6 h.                                                                                   |
| Resa teorica                                               | 14-12 m <sup>2</sup> /l per strato                                                                                                                        |
| Polimerizzazione completa                                  | 7-10 giorni                                                                                                                                               |
| Intervallo di sovrapplicazione                             | 4-6 h                                                                                                                                                     |
| Temperatura minima di filmazione                           | +5 °C                                                                                                                                                     |
| Impiego                                                    | Interno                                                                                                                                                   |
| <b>Classificazione UNI EN 13300</b>                        |                                                                                                                                                           |
| Resistenza al lavaggio (UNI EN ISO 11998)                  | Classe 2                                                                                                                                                  |
| Potere coprente (UNI EN ISO 6504-3)                        | Classe 1 ad una resa di 7 m <sup>2</sup> /l                                                                                                               |
| Brillantezza EN ISO 2813                                   | Extra opaco < 5 Gloss 85°                                                                                                                                 |
| Presa di sporco UNI 10792                                  | Molto bassa DL ≤ 3                                                                                                                                        |
| Grado di trasmissione al vapore acqueo (UNI EN ISO 7783-2) | Classe V1 Sd=0,016                                                                                                                                        |

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

### Muri interni nuovi o vecchi con pitture minerali

L'intonaco deve essere perfettamente asciutto e indurito. Attendere almeno 4 settimane per dar modo all'intonaco fresco di raggiungere la completa essiccazione. Verificare con l'ausilio di un igrometro ad induzione che l'eventuale umidità residua non sia superiore al 3-4%. In caso di presenza di pitturazione preesistente valutare con attenzione l'adesione al supporto ed asportare tramite spazzolatura eventuali parti non coese. In presenza di muffe o alghe detergere la parete in 2 step.

Step 1: applicazione di IGIENIX X-TREME SPRAY ad azione rapida nelle zone aggredite. Idrolavare le superfici con acqua.

Step 2: applicazione di IGIENIX X-TREME DETERGENTE lungo tutta la superficie per un'azione di lunga durata. A parete completamente asciutta effettuare, se necessario, stuccature con ns stucco denominato STUCOL. Attendere completa asciugatura dello stucco e dopo carteggiatura aspirare tutte le polveri residue. Applicare su tutte le superfici uno strato di fissativo all'acqua tipo ns ISOLANTE ACRILICO o LINFIX ad alta penetrazione o fondo pigmentato tipo ns. ISOLANTE PIGMENTATO FINE.

Dopo almeno 12 h procedere con l'applicazione di almeno 2 strati di IGIENIX X-TREME LAVABILE intervallati da almeno 4 h l'uno dall'altro.

### Muri interni vecchi con pitture sintetiche

Spazzolare e pulire bene le zone sfarinanti ed asportare le parti non perfettamente aderite. In presenza di muffe o alghe detergere la parete in 2 step.

Step 1: applicazione di IGIENIX X-TREME SPRAY ad azione rapida nelle zone aggredite. Idrolavare le superfici con acqua.

Step 2: applicazione di IGIENIX X-TREME DETERGENTE lungo tutta la superficie per un'azione di lunga durata. A parete completamente asciutta effettuare, se necessario, stuccature con ns stucco denominato STUCOL. Attendere completa asciugatura dello stucco e dopo carteggiatura aspirare tutte le polveri residue. Applicare su tutte le superfici uno strato di fissativo all'acqua tipo ns ISOLANTE ACRILICO o LINFIX ad alta penetrazione o fondo pigmentato tipo ns. ISOLANTE PIGMENTATO FINE.

Dopo almeno 12 h procedere con l'applicazione di almeno 2 strati di IGIENIX X-TREME LAVABILE intervallati da almeno 4 h l'uno dall'altro.

## TEMPERATURA DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

Min +8 °C Max +35 °C.

## DILUIZIONE

Pennello/Rullo: 30-40% con acqua

Spruzzo: 15-25% max con acqua

## PULIZIA ATTREZZI

Con acqua, subito dopo l'uso.

## TINTEGGIATURA E MAGAZZINAGGIO

Miscelare accuratamente il prodotto prima di procedere all'applicazione. Nel caso di utilizzo di lavorazioni differenti è consigliabile mescolare tra loro le varie produzioni per evitare leggere differenze di colore. Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiori a +5 °C o superiori a +35 °C e umidità relativa ambiente superiore all' 80%. La protezione della finitura dalla proliferazione di muffe ed antialghe è di natura sacrificale.

L'efficacia e la durata nel tempo sono fortemente condizionate dalla gravosità dell'esposizione climatica ed ambientale, dalla tipologia costruttiva e dalla scelta del sistema applicativo.

Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro.

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Teme il gelo.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l): Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE per questo prodotti Cat. A/a: 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Negli ambienti interni, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'azione.

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Pittura lavabile risanante per interno particolarmente idonea per locali soggetti ad elevata umidità predisposti alla formazione di muffe, caratterizzata da elevata copertura e da una superficie opaca, morbida e facilmente pulibile Specifica per il Green Public Procurement, DM 24/11/2025 CAM Edilizia sezione 2.4.1 (Indoor Air Quality A+) e sezione 2.4.15.

Applicazione su supporti adeguatamente predisposti in almeno 2 strati di IGIENIX X-TREME LAVABILE, nella quantità determinata in base alle caratteristiche e condizioni del supporto

Fornitura e posa del materiale Euro ..... al m<sup>2</sup>.

## RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Rev. 2  
settembre 2026