

IMPREX



Impregnante trasparente incolore al solvente, per legno, per interni ed esterni.

Colore	Incolore
Confezioni	0,750 - 2,5 – 10 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resina alchidica ed additivi che aumentano la resistenza all'attacco degli agenti fisici esterni.
Peso specifico medio	0,830 kg/l.
Contenuto di solidi in peso	15% \pm 2.
Viscosità	25"-30" Coppa Ford n.2 a 23 °C.
Resa	Su legno piallato: 12-14 mq/l per mano. Su legno grezzo: 5-6 mq/l per mano.
Essiccazione	2 - 3 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore.
Conservazione	In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Impregnante per legno protettivo contro gli agenti fisici esterni.
Applicazione	Pennello.
Diluizione	Pronto all'uso.
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione

A) Legni nuovi

- Accertarsi prima della verniciatura che il legno non abbia un tasso di umidità superiore al 18%.
- Applicare una mano, a pennello, di Imprex, non diluita.
- Ad essiccazione avvenuta prevedere una leggera carteggiatura.
- Applicare due mani, di Sil-UV Protection o Classico, non diluite.

B) Legni già verniciati

- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di vernici non ben aderenti.
- Ritoccare con Classico le parti di legno scoperte, fino ad ottenimento di un colore simile all'esistente.
- Solo nel caso di legni molto degradati, prevedere l'applicazione di una mano di Imprex su tutte le superfici.
- Applicare due mani, di Sil-UV Protection o Classico, non diluite.

Note

Attendere minimo 12 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su supporti esposti direttamente ai raggi solari, proteggendoli per almeno 24 ore successive, da eventuali piogge.

Avvertenza

Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera) Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.

Voce di capitolato

Impregnante trasparente incolore al solvente, per legni all'esterno (tipo Imprex); a base di resina alchidica e additivi fungicida.

Peso specifico medio 0,830 kg/l

Contenuto di solidi in peso 15% \pm 2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.