

## INDURIL



Vernice indurente per plastici

---

Colore	Trasparente incolore
--------	----------------------

Confezioni	1 - 5 - 20 litri
------------	------------------

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa.
--------------	--

Peso specifico medio	1,100 kg/l.
----------------------	-------------

Essiccazione	Asciutto: 3 - 6 ore. Indurito: 12 - 24 ore.
--------------	--

Sovrapplicazione	Dopo 12 - 16 ore.
------------------	-------------------

Resa	10 - 12 mq/l a seconda del tipo di applicazione.
------	--

Aspetto del film	Varia a seconda del tipo di diluizione adottata.
------------------	--

Resistenza all'acqua	Ottima.
----------------------	---------

Resistenza agli agenti chimici	Ottima agli alcali.
--------------------------------	---------------------

Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.
------------------------------------	---------

Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
---------------	--

---

Modo d'impiego	
Impiego	Per aumentare la durezza, la brillantezza e l'impermeabilità all'acqua dei plastici murali.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Secondo il tipo di finitura che si desidera ottenere.
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

---

Sistemi di applicazione	<p><b>A) Finitura lucida:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Litri 10           INDURIL,</li> <li>  litri 0,500        PLASTOLIN (o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO),</li> <li>  litri 0,500        ACQUA.</li> <li>- Resa: 10-15 mq/l per mano (miscela).</li> </ul> <p><b>B) Finitura semilucida:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Litri 10           INDURIL,</li> <li>  litri 5             PLASTOLIN (o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO),</li> <li>  litri 5             ACQUA.</li> <li>- Resa: 8-10 mq/l per mano (miscela).</li> </ul> <p><b>C) Finitura satinata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Litri 5            INDURIL,</li> <li>  litri 10           PLASTOLIN (o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO),</li> <li>  litri 5            ACQUA.</li> <li>- Resa: 7-9 mq/l per mano (miscela).</li> </ul>
-------------------------	--

Le suddette miscele si applicano, a pennello, sopra le verniciature con i Prodotti PLASTOLIN o SUPER QUARZOLIN SIGILLO ORO, 48 ore dopo la loro applicazione.

---

### Voce di Capitolato

Vernice indurente per plastici (tipo Induril); a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio 1,100 kg/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.