

ISOLANTE PRINTAL



Isolante all'acqua per il trattamento di muri nuovi per interni.

Colore	Incolore
Confezioni	1 - 5 - 20 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniliche in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,020 kg/l.
Essiccazione	Asciutto 1 - 2 ore. Indurito 3 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Minimo 4 ore.
Resa	15-20 mq/l dipendente dall'assorbimento del supporto.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Per ridurre l'assorbimento e uniformare le superfici da tinteggiare.
Applicazione	Pennello.
Diluizione	300 - 400% in volume con acqua secondo l'assorbimento del supporto.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi:

- Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.
- Accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita dal 300 al 400% in volume con acqua.
- Finire con idropitture per interno o esterno.

Voce di capitolato

Isolante all'acqua per il trattamento di superfici murarie interne (tipo Isolante Printal); a base di resine viniliche in dispersione acquosa.

Peso Specifico medio 1,020 Kg/l

Resa 15-20 mq/l dipendente dall'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.