

LINFIX



Isolante fissativo acrilico all'acqua, caratterizzato da particelle molto fini ad alto livello di penetrazione, per pareti interne ed esterne, esente da solvente, VOC free. Consolida l'assorbimento del supporto e promuove l'adesione della finitura. Idoneo per l'inertizzazione di manufatti di cemento-amianto (riferimento D.M. del 20 agosto 1999 - Tipologia D).

Colore	Trasparente
Confezioni	1 – 5 – 20 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di microemulsione acrilica in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,020 kg/l.
Temperatura di applicazione	5 – 30 °C
Umidità relativa	Max 85%
Essiccazione	3 - 4 ore.
Sovrapplicazione	6 ore
Resa	18 - 8 mq/l, dipendente dalla rugosità, dall'assorbimento e dal tipo di supporto.
Conservazione	24 mesi, in confezione ben chiusa, al riparo dal gelo e fonti di calore. Temperatura di stoccaggio +5/+35 °C

Modo d'impiego

Impiego	Per ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare, su intonaco, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento/amianto.
---------	--

Applicazione	A pennello o rullo.
Diluizione	intonaco e pitture sfarinanti: 100-200% in volume con acqua; gesso/cartongesso: 50-100% in volume con acqua; calcestruzzo: 200-300% in volume con acqua; cemento/amianto: 200% in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	A) Muri nuovi: - Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto. - Accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare. - Applicare una mano di Linfix secondo le indicazioni sopra riportate - Finire con prodotti per interno o esterno. B) Su muri già verniciati: - accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura. - Applicare una mano di Linfix secondo le indicazioni sopra riportate - Finire con prodotti per interno o esterno.
-------------------------	--

Voce di capitolato

Applicazione su superfici già predisposte di LINFIX di Linvea srl, isolante fissativo acrilico all'acqua caratterizzato da particelle molto fini ad alto livello di penetrazione, per pareti interne ed esterne, esente da solvente, Consolida l'assorbimento del supporto e promuove l'adesione della finitura.

Idoneo per l'inertizzazione di manufatti di cemento-amianto (riferimento D.M. del 20 agosto 1999 - Tipologia D).

Fornitura e posa del materiale Euro al mq

Responsabilità e supporto tecnico

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.