

LINTECO



Idropittura per interni caratterizzata da ottima traspirabilità e buona lavabilità, con elevata copertura e punto di bianco. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive, APEO Free, e bassissima concentrazione di C.O.V. Le ottime caratteristiche applicative dovute alla buona pennellabilità e dilatazione, rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache e vellutate.

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore a 11 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Colore	Bianco
Confezioni	2,5 - 13 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina vinilica in dispersione acquosa e cariche selezionate.
Peso specifico medio	1,600 kg/l.
Resa	12 - 14 mq/l per mano.
Copertura	Buona. Classe 2.

Certificato n. 087L del 22.03.2021 del laboratorio chimico "GFC CHIMICA srl" di Ferrara

Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Opaco.
Spessore medio del film essiccato	75 - 85 micron nelle due mani.

Altre caratteristiche **Buona resistenza allo sfregamento.**
Antigoccia.

Facile applicabilità.

Classificazione Idropittura per interni

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	Classe 3
Copertura	Classe 2
Granulometria	Fine
Brillantezza	Opaco (riflettanza <10 con geometria di 85°)

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego

Idonea per muri interni laddove si richiede oltre alla resistenza anche la traspirabilità. Ideale per ambienti soggetti alla formazione di condensa.

Applicazione

Pennello, rullo, airless.

Per applicazione a spruzzo: diluizione 50% in volume con acqua, ugello: FFLP 414 – FFLP 419, pressione: 80-100 bar, filtro macchina: 100 Mash, filtro pistola: 100 Mash.

Diluizione

Pennello 1° mano al 60% in volume con acqua;
2° mano al 45% in volume con acqua.

Rullo 1° e 2° mano al 25 - 35% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione

5 - 30 °C.

Sovrapplicazione

3 - 4 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Intonaci nuovi:

- Accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura.
- Applicare due mani di Linteco, diluite con acqua secondo le modalità sopra riportate.

B) Intonaci vecchi pitturati a calce:

- Accurata carteggiatura o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti.
- Applicare due mani di Linteco, diluite con acqua secondo le

modalità sopra riportate.

C) Intonaci molto assorbenti o degradati:

- Accurata carteggiatura o spazzolatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non aderenti.
- Applicare una prima mano a pennello di Linteco, additivata del 10% in volume con Isolante Printal e diluita all'60% in volume con acqua.
- Applicare una mano di Linteco, diluita con acqua secondo le modalità sopra riportate.

Voce di capitolato

Idropittura per interni caratterizzata da ottima traspirabilità e buona lavabilità, (tipo Linteco), con elevata copertura e punto di bianco. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive, APEO Free, e bassissima concentrazione di C.O.V. Le ottime caratteristiche applicative dovute alla buona pennellabilità e dilatazione, rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache e vellutate.

Peso specifico medio 1,600 kg/l.

Copertura Buona. Classe 2.

Certificato n. 087L del 22.03.2021 del laboratorio chimico “GFC CHIMICA srl” di Ferrara

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.