

LINTOP



Idropittura acrilica opaca per esterni, lavabile, ad alta permeabilità al vapore acqueo, copertura e traspirabilità, con caratteristiche antischizzo. Il Lintop, dato il basso contenuto di COV, può essere utilizzato anche all'interno.

Classificato secondo la norma quadro UNI:EN 13300:2002 (Certificato n. 299/L rilasciato dalla GFC Chimica s.r.l. di Ferrara).

Colore	Bianco = Base P, Colori per Esterni, Basi tintom.
--------	---

Confezioni	1 - 2,5 - 4 - 14 litri
------------	------------------------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine in emulsione stirolo-acriliche, cariche e pigmenti selezionati.
--------------	--

Peso specifico medio	1,350 - 1,520 kg/l.
----------------------	---------------------

Resa	16 - 20 mq/l per mano.
------	------------------------

Copertura	Ottima. Classe 1.
-----------	-------------------

Resistenza allo strofinamento ad umido	Ottima. Lavabilità di Classe 1. Norma UNI EN ISO 2813:2016.
--	---

Riempimento	Buono.
-------------	--------

Aspetto del film	Opaco.
------------------	--------

Spessore del film medio applicato	60 +/- 10 micron.
-----------------------------------	-------------------

Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.
---------------------------------	---

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Altre proprietà Facilmente applicabile,
Buona adesione al supporto,
Buona durata nel tempo,
Eccellente antipolvere.

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft) = 3.47 Classe 1
Granulometria	Fine
Brillantezza	Molto opaco (riflettanza <5 con geometria di 85°)
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Classe 1

Modo d'impiego

Impiego Per la pitturazione di intonaci, gessi, pannellature opportunamente preparati.

Applicazione A pennello, rullo o spruzzo.
Per applicazione a spruzzo: diluizione 25% in volume con acqua, ugello: FFLP 414, pressione: 110-130 bar, filtro macchina: 60 Mash, filtro pistola: 100 Mash.

Diluizione Bianco = Base P: 15 – 25 % in volume con acqua;
Base M - D - ED: 20 - 35% in volume con acqua.

Temperatura di Applicazione 5 - 30 °C.

Sovrapplicazione 4 - 5 ore.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione **A) Su muri nuovi:**
- applicare una mano di isolante acrilico, diluita al 400% in volume con acqua.
- applicare di due mani di LINTOP, diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Su muri già verniciati o in caso di supporti sfarinanti:
- accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco o incoerenze, mediante spazzolatura o carteggiatura.
- applicare una mano di ANCORAL PLS diluita al 40-60% in volume con Diluente sintetico 914090.

- applicare due mani di LINTOP diluite con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Voce di capitolato

Idropittura acrilica opaca per esterni (tipo Lintop), lavabile, ad alta permeabilità al vapore acqueo, copertura e traspirabilità, con caratteristiche antischizzo. Il Lintop, dato il basso contenuto di COV, può essere utilizzato anche all'interno.

Peso specifico medio	1,350 - 1,520 kg/l.
Resa	16-20 mq/l per mano.
Copertura	Ottima. Classe 1.
Resistenza allo strofinamento ad umido	Ottima. Lavabilità di Classe 1. Norma UNI EN ISO 2813:2016.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.