METALLITE

Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco

Colori	Bianco - Grigio - Rosso
Confezioni	0,5 - 2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione.
Peso specifico medio	1,400 kg/l.
Sovrapplicazione	Dopo 16 - 24 ore.
Essiccazione	Asciutto: 2-4 ore. Indurito: 8-12 ore.
Resa	12-14 mq/l per mano.
Aspetto del film	Semiopaco 12-15 Gloss (Glossmetro 60°)
Spessore del film	30-35 micron per mano.
Copertura	Buona.
Riempimento	Buono.
Conservazione	Il prodotto deve essere conservato in latta ben chiusa. Dopo l'impiego versare sulla superficie un velo di diluente e chiudere bene la latta, per evitare la formazione di pelle.

Modo d'impiego

Impiego	Superfici in ferro.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Massimo 5% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'impiego.
Sistemi di applicazione	- Spazzolare e pulire accuratamente i ferri da trattare. Evitare residui di vecchie mani di prodotti non bene aderenti, che devono essere rimossi prima di procedere alla verniciatura. Tracce di unto e di sostanze grasse vanno eliminate mediante lavaggio con Diluente Nitro. - Applicare due mani di Metallite cercando di ricoprire i ferri in modo omogeneo su tutti i punti della superficie, evitando punti scoperti. - Finire con due mani di Smalto Lintex o Irilux.

Avvertenza
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazioni di carteggiatura, saldatura, rimozione con fiamma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi.
Dopo l'applicazione della Metallite, non aspettare oltre due o tre giorni per l'applicazione dello smalto di finitura, per non pregiudicare l'adesione. Nel caso prevedere una leggera carteggiatura.

Voce di capitolato

Antiruggine al solvente (tipo Metallite); a base di resina alchidica, oli vegetali e fosfato di zinco come pigmento inibitore di corrosione.

Peso specifico medio	1,400 kg/l.
Aspetto del film	12 -15 gloss (Glossmetro 60°).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.