

MULTIPRIMER PLUS



Primer di adesione all'acqua, per applicazioni all'esterno ed all'interno

Colore	Bianco
Confezioni	0,750 - 2,5 litri
Principali proprietà	<ul style="list-style-type: none">- Rapida essiccazione.- Buona carteggiabilità.- Particolarmente adatto per essere sovraverniciato con smalti all'acqua.- Ottima adesione su PVC duro, poliestere, lamiera zincata e alluminio.
Composizione	A base di resine acriliche in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,200 kg/l
Contenuto di resina sul secco totale	54% \pm 2
Adesione	Ottima
Essiccazione a 20 °C e 60% U.R.	Asciutto 1 - 2 ore
Spessore del film	5-10 micron
Condizioni d'impiego	Temperatura dell'aria 5 - 30°C Temperatura del prodotto 10 - 30 °C Umidità relativa: max 85%
Conservazione	In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Fondo di preparazione di supporti in lamiera zincata, PVC, plastica, alluminio e linoleum.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Resa pratica	10 mq/l per mano.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua immediatamente dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

Preparazione del supporto	Pulire la superficie con acqua a cui sia aggiunto idoneo detergente sgrassante, utilizzando una spugna abrasiva, quindi risciacquare bene.
Applicazione	- Applicare una mano di Multiprimer PLUS, non diluita. - Finire con smalti all'acqua HYDROLAK.

Note

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria

Voce di capitolato

Primer d'adesione all'acqua per applicazioni all'esterno ed all'interno (tipo Multiprimer Plus); a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio 1,200 Kg/l

Contenuto di resina sul secco totale 54% +/- 2

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.