

OPACO G9



Sottosmalto sintetico di alta qualità

Colore	Bianco
Confezioni	0,250 - 0,5 - 2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine alchidiche e cariche selezionate.
Peso specifico medio	1,400 kg/l
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	31% ± 3
Essiccazione a 20 °C e 65 -75 % U.R.	Asciutto 2-4 ore. Indurito 12-14 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
Resa	14-16 mq/l.
Spessore del film	30-35 micron per mano.
Aspetto del film	Semiopaco 12 -15 Gloss (Glossmetro 60°).
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.

Modo d'impiego	
Impiego	Come sottosmalto per finiture di pregio, per superfici in legno, di buona carteggiabilità.
Applicazione	A pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	Pronto all'uso.
Tinteggiatura	Può essere tinteggiato con smalti sintetici.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi di applicazione	<p>A) Su legno nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura. - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita. - Carteggiare nuovamente, per eliminare il pelo del legno. - Finire con smalti della gamma LINVEA. <p>B) Su legno già verniciato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata carteggiatura per eliminare eventuali vecchie pitture non ben ancorate. - Applicare una mano di Opaco G9, non diluita. - Carteggiare nuovamente. - Finire con smalti della gamma LINVEA.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voce di capitolato

Sottosmalto sintetico di alta qualità (tipo Opaco G9); a base di resine alchidiche e cariche selezionate, di buona carteggiabilità e riempimento.

Peso specifico medio	1,400 kg/l
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale	31% \pm 3
Essiccazione a 20 °C e 65 -75% U.R.	Asciutto 2-4 ore. Indurito 12-14 ore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.