

PLASTOLIN



Rivestimento acrilico a base di quarzo, per superfici esterne.

Colore	Bianco - "Colori Cartella per Esterni"	
Confezioni	Bianco	4 - 13 litri
	Colori Cartella	1 - 4 - 13 litri
	Basi tintom.	1 - 4 - 13 litri
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine stirolo-acriliche e quarzo ventilato in dispersione acquosa.	
Peso specifico	1,580 - 1,650 kg/l.	
Resa	Finiture lisce 8 - 10 mq/l per mano. Finiture bucciate 3 - 4 mq/l per mano.	
Soprapapplicazione	Attendere minimo 4 - 6 ore.	
Percentuale del secco resina sul secco totale	12,5% $\pm$ 3.	
Resistenza alla abrasione umida	Oltre 6.000 cicli Gardner (norma ASTM 2486).	
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C.	

Umidità relativa Max 85%.

Attenzione Applicare in condizioni climatiche favorevoli.

Copertura Ottima.

Riempimento Ottimo.

Aspetto del film Opaco.

Resistenza agli
agenti chimici Buona agli alcali.

Fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo* 1.199 μ . (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Strato d'aria equivalente (Sd)* 0,2570 m. (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Classe **V2 media permeabilità** (norma UNI-EN 1062-1:2005)

***Certificato n° 191/L del 14.10.2009 del laboratorio chimico "GFC CHIMICA srl" di Ferrara**

Altre caratteristiche Ottima resistenza agli agenti atmosferici, resistente all'attacco delle muffe e delle alghe.

Conservazione In confezioni ben chiuse e a riparo dal gelo.

Modo d'impiego
Impiego Su intonaci e murature in genere.

Applicazione Finiture lisce: pennello o rullo di lana.

Finiture bucciate: modellatura con rullo di gomma o schiuma sintetica.

Diluizione Finiture lisce: 25 - 40% in volume con acqua.
Finiture Bucciate: max 10% in volume con acqua.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi

- Accurata spazzolatura per rimuovere incoerenze e sporco.
- Applicare una mano, a pennello, di Isolante Acrilico diluita al 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Plastolin, secondo le indicazioni sopra riportate, per ottenere l'effetto desiderato.

B) Muri vecchi sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate

- Accurata spazzolatura per eliminare eventuali incoerenze presenti o vecchie mani di pitture non ben aderenti.
- Applicare una mano, a pennello, di Ancoral PLS diluita al 40-60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
- Applicare due mani di Plastolin, secondo le indicazioni sopra riportate, per ottenere l'effetto desiderato.

Resistenza agli agenti atmosferici

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione dopo 8 -10 giorni in condizioni ambientali ottimali (5 - 30 °C; U.R. max 85%).

Note

Attendere minimo 4 - 6 ore tra una mano e l'altra, dipendente dalle condizioni meteo e del supporto. Non applicare su superfici esposte direttamente ai raggi solari, proteggendole per alcuni giorni successivi da eventuali piogge.

Voce di capitolato

Rivestimento al quarzo per superfici all'esterno (tipo Plastolin); a base di resina acrilica e farina di quarzo, in dispersione acquosa.

Peso specifico 1,580 - 1,650 kg/l.

Percentuale del secco
resina sul secco totale 12,5% $\pm$ 3.

Resistenza alla
abrasione umida Non inferiore a 6.000 cicli Gardner (ASTM 2486).

Fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo **1.199 μ** (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Strato d'aria equivalente (Sd) **0,2570 m** (norma UNI EN ISO 7783-2:2001).

Classe **V2 media permeabilità** (norma UNI EN 1062-1:2005)

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.