

RUGGINFIX



Prodotto stabilizzante della ruggine

Colore	Incolore
Confezioni	0,5 - 1 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari sostanze reagenti con la ruggine, in grado di formare un rivestimento protettivo.
Peso specifico medio	1,120 kg/l.
Sovrapplicazione	Minimo dopo 16 ore, massimo dopo 7 giorni con il ciclo di finitura.
Essiccazione	Asciutto: 1 ora; la reazione avviene dopo minimo 12 ore.
Resa	10-14 mq/l secondo la rugosità del supporto.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego	Su superfici arrugginite, allo scopo di bloccare il processo di corrosione.
Impiego	
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	Pennello e rullo, pronto all'uso; spruzzo 30% in volume con acqua.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	- Spazzolare ed eliminare la ruggine incoerente. - Applicazione di una mano di Rugginfix.
-------------------------	--

Raccomandazioni, da seguire prima dell'applicazione del Ruggifix:

- Rimuovere le sostanze grasse con solventi.
- Eliminare con acqua l'eventuale presenza di sali solubili.
- Ripetere il trattamento, nel caso di dilavamenti del supporto entro le 12 ore successive all'applicazione del prodotto.
- Coprire le superfici adiacenti da trattare.
- Non applicare il prodotto sulla calamina.

Voce di capitolato

Prodotto stabilizzante della ruggine a base di particolari sostanze reagenti con la ruggine, in grado di formare un rivestimento protettivo (Tipo Ruggifix).

Peso specifico medio 1,120 kg/l

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.