

SILIN ALL'ACQUA

Idrorepellente silossanico di alta qualità per interni, per mattoni a vista e cemento armato. Crea una barriera protettiva senza formare pellicola, lasciando traspirare il supporto.

Colore	Incolore
Confezioni	1 - 5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di silano silossanico.
Peso specifico medio	1 kg/l +/- 0,020
Temperatura di applicazione	10 – 30 °C.
Resa	La resa varia in base all'assorbimento del materiale da trattare. Un litro è sufficiente per trattare, ad esempio: Fibrocemento (7 - 9 mq) Pietre minerali e naturali (8 - 10 mq) Calcestruzzo (2 - 4 mq) Mattoni (1 - 3 mq)

Altre proprietà Elevata penetrazione e ottima resistenza agli alcali.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Finitura trasparente idrorepellente, non filmogena per mattoni a vista e cemento armato.
Applicazione	Pennello o spruzzo a bassa pressione.
Diluizione	Pronto all'uso.
Sopraverniciatura	Con nessun altro prodotto.

Compatibilità Con nessun altro prodotto.

Pulizia degli attrezzi Acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

Supporti nuovi o vecchi Prima del lavoro d'impregnazione è importante eliminare tutte le imperfezioni della costruzione. Le crepe dell'intonaco e le fughe devono essere chiuse se presentano una larghezza maggiore di 0,3 mm. Se necessario eliminare le piccole cavillature di ritiro. Pulire accuratamente le superfici per eliminare lo sporco e le efflorescenze saline. L'intervento d'idropulitura con acqua o vapore è il metodo migliore per non impregnare molto la superficie. Se necessario, utilizzare adatti detersivi. Attendere comunque che la superficie sia asciutta, prima di effettuare l'impregnazione. Proteggere da polvere le superfici trattate nelle prime 6 – 8 ore dall'applicazione. L'applicazione deve essere effettuata "bagnato su bagnato" fino a rifiuto.

Consigli per l'applicazione Agitare prima dell'uso. E'opportuno che l'impregnazione sia uniforme, si consiglia pertanto di condurre senza interruzioni l'applicazione, per evitare che alcune aree possano restare non trattate. La quantità di prodotto richiesta per il substrato e l'efficacia del trattamento deve essere determinata volta per volta eseguendo dei test su una piccola area di materiale da trattare.

Supporti consigliati: Mattoni di rivestimento, intonaci minerali, pitture minerali, pietra arenaria calcarea, cemento a vista, calcestruzzo poroso, pietra artificiale, pietra naturale.

Supporti sconsigliati: Gesso, pitture e rivestimenti organici, intonaci resinosi.

Voce di capitolato

Idrorepellente silossanico di alta qualità per interno (Tipo Silin all'acqua), per mattoni a vista e cemento armato; a base di Silano Silossanico.

Peso specifico medio 1 kg/l +/- 0,020

Non forma pellicola, rende le superfici idrorepellenti lasciando inalterato il colore.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.