SILOXAN FACADE

Idropittura acrilsilossanica a base di quarzo a **grana fine** per superfici esterne.

Colore	Bianco - "Colori Cartella Esterni"
Confezioni	Bianco : 4 - 13 litri Colori Cartella : 1 - 4 - 13 litri Basi tintom. : 1 - 4 - 13 litri

---

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine stirolo acriliche, silossano funzionale in dispersione acquosa e quarzo ventilato.
Peso specifico medio	1,60 kg/l.
Resa	Finiture lisce: 8 - 10 mq/l per mano. Finiture bucciate: 3 - 4 mq/l per mano.
Copertura	Ottima.
Riempimento	Ottimo.
Caratteristiche	Buona resistenza agli agenti atmosferici.

Resistenza alla abrasione umida	Oltre 4.000 cicli Gardner secondo la norma ASTM 2486.
Altre proprietà	**Ottima adesione.** **Idrorepellenza.** **Traspirabilità.** **Resistente all'attacco delle muffe e delle alghe.**
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego	Per applicazioni su intonaci e murature in genere all'esterno.
Applicazione	<u>Finiture lisce:</u> - a pennello o con rullo di lana. <u>Finiture bucciate:</u> - con rullo di gomma o di schiuma sintetica.
Spessore del film applicato	Secondo l'effetto desiderato.
Temperatura di applicazione	5 - 30 °C.
Umidità relativa	Max 85%.

Resistenza agli agenti atmosferici
Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essicazione in 8 o 10 giorni in condizioni ambientaliottimali (5 - 30 °C; U.R. max 85%). Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Attenzione	Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come sopra indicato.

Diluizione	Finiture lisce:	25 - 40% in volume con acqua.
	Finiture bucciate:	20% in volume con acqua in prima mano; 0 - 10% in volume con acqua in seconda mano.

Pulizia degli attrezzi — Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:

- spazzolare per rimuovere le incoerenze;
- applicare una mano di ISOLANTE SILOSSANICO diluita al 100% in volume con acqua;
- applicare due mani di SILOXAN FACADE secondo le indicazioni sopra riportate, per ottenere l'effetto desiderato.

B) Su muri vecchi sfarinanti e/o con vecchie pitture degradate:

- accurata spazzolatura e pulitura del supporto ed eliminazione delle incoerenze presenti sul supporto stesso e delle vecchie mani di pitture non ben aderenti;
- applicazione di una mano di ANCORAL PLS diluita al 40 – 60% in volume con diluente sintetico 914090;
- applicazione di due mani di SILOXAN FACADE secondo le indicazioni sopra riportate, per ottenere l'effetto desiderato.

Voce di capitolato

Idropittura acrilsilossanica a base di resine stirolo acriliche, silossano funzionale in dispersione acquosa, farine di quarzo e pigmenti selezionati, con ottima copertura e lavabilità non inferiore a 4.000 cicli Gardner (secondo la norma ASTM 2486), (tipo Siloxan Facade).

Peso specifico medio — 1,600 kg/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.