

SMALTO NITROSINTETICO - OPACO



Smalto alla Nitrocellulosa, di rapidissima essiccazione, di particolare opacità, di ottima pienezza, tale da garantire un buon aspetto finale

Colore	Bianco e Nero	
Confezioni	0,750 - 2,5 litri	
Caratteristiche del prodotto		
Composizione	A base di resine Alchidiche e nitrocellulosa.	
Peso specifico	Nero	1,035 kg/l ($\pm 0,02$)
	Bianco	1,160 kg/l ($\pm 0,05$)
Essiccazione ad aria	Fuori polvere:	5 min
	Asciutto:	15 min.
	Indurito:	12 h
Temperatura d'applicazione	Il prodotto va applicato su supporti la cui temperatura sia 3-4 °C sopra la temperatura di rugiada e con umidità relativa non superiore all'85%.	
Resa indicativa	7 - 8 m ² /l.	
Residuo secco in peso	40 - 49% dipendente dal colore.	
Spessori consigliati	30 ÷ 50 μ secchi. Evitare l'applicazione di grandi spessori in unica mano.	
Conservazione	12 mesi in confezioni ben chiuse.	

Modo d'impiego

Impiego

È indicato soprattutto per la verniciatura di veicoli e nel restauro di automobili d'epoca, ma anche nel campo industriale ed ovunque si voglia ottenere un ottimo risultato finale unitamente ad una certa economicità e semplicità d'impiego.

Applicazione

A spruzzo con ugelli diam. $1,4 \pm 1,7$ mm e pressione di 2,5 atm. circa.

Diluizione

Misto aria

40 - 50% con Diluente Nitro Antinebbia.

Airless

Max 5 % in volume con diluente Nitro.

Norme d'igiene e sicurezza

Si consiglia durante l'applicazione una buona ventilazione dell'ambiente e l'utilizzo di maschere protettive.

Sistemi di applicazione

- Il supporto deve sempre essere costituito da un fondo nitrospruzzabile.
- Il prodotto non va mai applicato direttamente su ferro o su metalli nudi. Vecchie vernici resistenti alla sopra verniciatura devono essere opportunamente carteggiate con carta fine per permettere un miglior ancoraggio dello smalto.
- Mescolare fino a colore e consistenza uniforme.
- Dopo opportuna diluizione applicare in più mani successive fino ad ottenere lo spessore desiderato.
- Data la rapidità di essiccazione ciò è possibile con intervalli di tempo molto brevi.

Note: nei mesi caldi per evitare la formazione di nebbie e polveri, ridurre la pressione di spruzzatura ed impiegare un diluente di tipo più lento.

Voce di capitolato

Smalto alla Nitrocellulosa (tipo Smalto Nitrosintetico Opaco); a base di resine Alchidiche e Nitrocellulosa, di rapidissima essiccazione, di particolare opacità, di ottima pienezza, tale da garantire un buon aspetto finale.

Peso specifico	Nero	1,035 kg/l ($\pm 0,02$)
	Bianco	1,160 kg/l ($\pm 0,05$)

Essiccazione ad aria	Fuori polvere:	5 min.
	Asciutto:	15 min.
	Indurito:	12 h

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.