



DESCRIZIONE

Rivestimento in guaina liquida all'acqua di elevata elasticità, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici; indicato per la protezione di tetti o coperture edili ed industriali.

Dotato di potere riempitivo. La formulazione permette l'omologazione secondo Decreto del Ministero della Sanità del 20.08.1999 tipologia A - B - C riferimento normativo UNI 10686 per l'inertizzazione di manufatti in cemento amianto.

BASI

Bianco - Grigio Cemento - Rosso Tegola - Base ED
Prodotto tinteggiabile con le paste universali del Sistema Linfa e con le paste ad acqua del Sistema LCE System

CONFEZIONI

4 L - 14 L (Bianco - Grigio Cemento - Rosso Tegola)
0,906 L - 3,625 L - 12,684 L (Base ED)

CARATTERISTICHE

Composizione	A base di copolimeri acrilici con caratteristiche elastomeriche.
Peso specifico ISO 2811	1,300 Kg/l dipendente dal colore.
Contenuto solido % in Volume	52% ± 5%
Contenuto solido % in Peso ISO 3251	60% ± 5%
Resa teorica	Ciclo incapsulamento amianto: 4,4-2,6 m ² /l per strato Impermeabilizzazione: 8-4 m ² /l per strato
Brillantezza ISO 2813	Opaco < 10 gloss
Intervallo di sovrapplicazione	Dopo 4 h
Temperatura minima di filmazione	+ 5°C
Percentuale del secco resina sul secco totale	40% ± 2
Essiccazione	Al tatto: 4 h
Spessore del film secco consigliato	220-360 µm 2 mani

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Calcestruzzo nuovo

Nei casi di calcestruzzo nuovo lasciare stagionare almeno 28 gg (T = 20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia e frammenti di calcestruzzo non perfettamente aderenti.

In presenza di muffe o funghi disinfestare le superfici con IGIENIX X-TREME DETERGENTE. Livellare le imperfezioni con prodotti specifici. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Applicare una mano di fissativo ad alta penetrazione tipo LINFIX.

Dopo almeno 6 h applicare almeno 2 mani di STEREOGUM intervallate da almeno 4 h l'una dall'altra.

Calcestruzzo già verniciato

Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze; in presenza di muffe disinfestare le superfici con IGIENIX X-TREME DETERGENTE. Pulire accuratamente da polvere e sporcizia. Livellare le imperfezioni con prodotti specifici. Controllare che il calcestruzzo sia perfettamente asciutto. Applicare una mano di fissativo ad alta penetrazione tipo LINFIX. Dopo almeno 6 h applicare almeno 2 mani di STEREOGUM intervallate da almeno 4 h l'una dall'altra.

Incapsulamento del cemento amianto

Consultare l'Unità Sanitaria di zona per modalità di bonifica e smaltimento dei rifiuti. Dotare gli operatori di adeguate protezioni (tute, guanti e maschere - materiale monouso). Eliminare muffe o muschio presenti sulla superficie. Eliminare la polvere.

Applicare fissativo ad alta penetrazione LINFIX colorato di verde (colore ottenuto aggiungendo 1% di colorante verde da sistema tintometrico).

Attendere almeno 6 h ed applicare almeno 2 strati di STEREOGUM di colorazione differente l'uno dall'altro per rendere possibile ed immediata la verifica periodica dell'efficacia del rivestimento (è consigliata colorazione contrastante).

Per ottenere un'adeguata protezione è necessario applicare uno spessore compreso tra i 220 ed i 360 µm secchi. Qualora il secondo strato si sia deteriorato nel tempo e si noti in superficie il colore dello strato sottostante, è necessario procedere al ripristino dell'incapsulamento.

Attestato di conformità per l'inertizzazione di manufatti in cemento amianto

Tipologia A

Idoneo per l'inertizzazione a vista per esterno per lastre in cemento amianto piane o ondulate.

Applicazione in mano unica del fissativo ad alta penetrazione LINFIX colorato di verde (colore ottenuto aggiungendo 1% colorante verde da sistema tintometrico) con diluizione 200%.

Due strati di colore contrastante con spessore totale minimo di 360 µm secchi (diluizione massima 10%).

Spessore del primo strato 250 µm secchi – spessore del secondo strato 110 µm secchi

Tipologia B

Idoneo per l'inertizzazione a vista per interno di lastre in cemento amianto piane o ondulate.

Applicazione in mano unica del fissativo ad alta penetrazione LINFIX colorato di verde (colore ottenuto aggiungendo 1% colorante verde da sistema tintometrico) con diluizione 200%.

Due strati di colore contrastante con spessore totale minimo di 290 µm secchi (diluizione massima 10%). Spessore del primo strato 170 µm secchi – spessore del secondo strato 120 µm secchi.

Tipologia C

Idoneo per l'inertizzazione non a vista, ovvero a supporto degli interventi di confinamento, per lastre di cemento amianto piane o ondulate. Applicazione in mano unica del fissativo ad alta penetrazione LINFIX colorato di verde (colore ottenuto aggiungendo 1% di colorante verde da sistema tintometrico) con diluizione 200%.

Due strati di colore contrastante con spessore totale di 220 µm secchi e nessuna misurazione dovrà risultare inferiore a tale valore (diluizione massima 10%).

Spessore del primo strato 110 µm secchi – spessore del secondo strato 110 µm secchi.

Tipologia D (solo per fissativo alta penetrazione LINFIX)

Idoneo come incapsulante ausiliario per lastre di cemento amianto piane o ondulate per interventi di rimozione o durante le operazioni di smaltimento in modo da evitare la dispersione delle fibre nell'ambiente.

Il rivestimento incapsulante dovrà essere di colore verde contrastante con quello del supporto (colore ottenuto aggiungendo 1% di colorante verde da sistema tintometrico) con diluizione 200%.

Guaine bituminose

Assicurarsi che la guaina sia in condizioni idonee (ben ancorata e non rovinata in superficie). Ripristinare la guaina nei punti in cui si sono formate rotture od asportare le parti superficiali di guaina degradate dall'esposizione solare e dalle intemperie.

Applicare fissativo a solvente tipo ANCORAL PLS. Attendere almeno 6 h ed applicare 2 strati di STEREOGUM.

Note

Per le guaine bituminose nuove, attendere minimo 10 giorni prima di applicare il ciclo STEREOGUM.

Non applicare su superfici soleggiate.

Per i cicli per l'incapsulamento dell'amianto, richiedere la relativa certificazione.

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 8/10 giorni in condizioni ambientali ottimali (10-30 °C; U.R. max 70%).

TEMPERATURA DELL'AMBIENTE E DEL SUPPORTO

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

La polimerizzazione completa del film avviene dopo 7-10 gg a T=20 °C e U.R. 60%

Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

DILUIZIONE

Pennello/Rullo/Spruzzo: 5-10 % con acqua

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso.

TINTEGGIATURA E MAGAZZINAGGIO

Miscelare accuratamente il prodotto prima di procedere all'applicazione. Nel caso di utilizzo di lavorazioni differenti è consigliabile mescolare tra loro le varie produzioni per evitare leggere differenze di colore. Evitare applicazioni con temperatura ambiente inferiore a +5° C o superiore a +35°C e umidità relativa ambiente superiore all'80%. La protezione della finitura dalla proliferazione di muffe ed antialghe è di natura sacrificale. L'efficacia e la durata nel tempo sono fortemente condizionate dalla gravosità dell'esposizione climatica ed ambientale, dalla tipologia costruttiva e dalla scelta del sistema applicativo.

Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità con igrometro.

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e + 30°C. Teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l): Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE per questo prodotto (categoria A/i): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al max 140 g/l di COV.

Negli ambienti interni, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'azione. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza, dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua o sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Guaina elastica acrilica impermeabilizzante con caratteristiche di impermeabilizzazione del calcestruzzo ed incapsulamento di lastre in cemento amianto piane o ondulate in almeno due strati nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto o nella quantità indicata dall'omologazione del Ministero della Sanità. Applicazione su supporti adeguatamente predisposti in almeno 2 strati di STEREOGUM, nella quantità determinata in base alle caratteristiche e condizioni del supporto

Fornitura e posa in opera del materiale €al m²

RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.