

SUPER PRINTAL



Pittura super lavabile dall'aspetto satinato e morbido al tatto, per arredamento, per interni.

Il Super Printal date le sue caratteristiche tecniche può essere utilizzato anche all'esterno.

Classificato secondo le normative UNI EN ISO 6504-3:2007 e 11998:2006 (certificato n. 084L del 19.03.2021 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Colori	Bianco, colori cartella e Basi tintometriche.
--------	---

Confezioni	Bianco	1 - 4 - 10 - 14 litri
	Basi tintom.	1 - 4 - 14 litri
	Colori Cartella	1 - 4 - 14 litri
	Tinte Pronte	1 - 4 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine acetovinilica in dispersione acquosa e pigmenti selezionati.
--------------	---

Percentuale in peso del secco resina sul secco totale	22% +/- 1.
--	------------

Peso specifico medio	Bianco	1,480 kg/l.
	Tinte pronte	1,150 kg/l.

Resa	16 - 20 mq/l per mano. La resa può variare in base all'assorbimento, alla ruvidità e alla porosità del supporto e al sistema applicativo.
------	--

Copertura	Ottima. Classe 1.
-----------	-------------------

Resistenza alla abrasione umida	Ottima. Classe 1.
------------------------------------	-------------------

Riempimento	Ottimo.
-------------	---------

Aspetto del film	Satinato.
------------------	-----------

Febbraio 2024

Super Printal

Classificazione

Idropittura per interni

Prova	Risultato
Resistenza allo strofinamento ad umido	(Ldft)=3.3 +/- 0.69 micron dopo 200 cicli di spazzolatura Classe 1
Granulometria	Fine
Potere coprente. Rapporto di contrasto di pitture di colore chiaro a una resa fissata	Classe 1

Resistenza alle intemperie

Ottima.

Spessore medio del film essiccato

60 - 70 micron nelle due mani.

Conservazione

In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Impiego

Per rinnovare, decorare ed abbellire intonaci, cemento, legno, carta.

Applicazione

Pennello, rullo o spruzzo.

Diluizione

Prima mano al 60 - 75% in volume con acqua;
seconda mano al 45 - 75% in volume con acqua.

Per tinte da base D ed ED:

prima mano 35-45% in volume con acqua;

seconda mano 25-35% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione

5 - 30 °C

Sovrapplicazione

4 - 5 ore.

Pulizia degli attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi

- Accurata carteggiatura per rimuovere eventuali incoerenze.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

B) Muri vecchi tinteggiati con tempere o traspiranti.

- Rimuovere totalmente le vecchie mani di pittura.
- Applicare una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

C) Muri vecchi tinteggiati con pitture lavabili.

- Accurata carteggiatura rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.
- Smacchiare le eventuali stuccature con una mano a pennello di Isolante Printal diluita al 300 - 400% in volume con acqua.
- Applicare due mani di Super Printal diluite in volume con acqua secondo le indicazioni sopra riportate.

Note

Nel caso di superfici sfarinanti o in presenza di succhi in polvere, applicare una mano, a pennello, di Ancoral PLS diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico 914090L.

Voce di capitolato

Idropittura super lavabile per interno leggermente satinata (Tipo Super Printal); a base di resina acetovinilica in dispersione acquosa.

Il prodotto può essere utilizzato anche all'esterno.

Classificato secondo le normative UNI EN ISO 6504-3:2007 e 11998:2006 (certificato n. 084L del 19.03.2021 rilasciato dalla GFC Chimica Srl di Ferrara).

Percentuale in peso del secco

resina sul secco totale 22% +/- 1.

Copertura Ottima. Classe 1.

Resistenza alla
abrasione umida Ottima. Classe 1.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.