

SX KOVER PZ



Rivestimento acril-silossanico ad effetto compatto grana da 1,2 mm oppure 1,5 mm. Lo spessore della rasatura crea una barriera protettiva contro gli agenti atmosferici con effetto mascherante e riempitivo del supporto. Idoneo su muratura civile o su sistemi d'isolamento termico a cappotto, su supporti nuovi o vecchi. Additivi specifici proteggono il film dall'attacco batterico di alghe e muffe. Ottima pulibilità, bassa presa di sporco grazie alla natura silossanica del prodotto.

Basi	Bianco = Base P - Base ED
Colore	Selezione "Colori per esterni"
Confezioni	Bianco=Base P: 5 kg, 25 kg Base ED: 4,9 kg, 24,5 kg

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di specifici copolimeri acrilici e silossanici plastificati, cariche selezionate con granulometria da 1,2 mm o 1,5 mm, pigmenti resistenti alla luce e agli alcali.
Peso specifico	1,900 - 2,000 Kg/l.
Resa media 1,2 mm	1,9 - 2,2 Kg/mq.
Resa media 1,5 mm	2,8 - 3 Kg/mq.
(la resa può variare in base alla irregolarità del supporto e alla granulometria del prodotto).	

Valori fisici secondo EN 13300

Aspetto del film	G ₃ Opaco < 10 G.U. 85°; ca. 5 G.U. 85°
Spessore del film secco	1,2 mm oppure 1,5 mm
Granulometria	S ₃ Grossa, da 1,2 mm a 1,5 mm
Copertura	Ottima.

Requisiti secondo UNI 15824

Grado di trasmissione all'acqua liquida: $w 0,028 \text{ kg/ (m}^2/\text{h}^{0,5})$ Classe W₃ (bassa) UNI EN ISO 1062-3

Grado di trasmissione al vapore acqueo (Permeabilità) $Sd 0,6835 \mu 435$ Classe V₂ (media) UNI EN ISO 7783-2

Determinazione dell'aderenza per trazione diretta: $F_h \geq 0,3 \text{ Mpa}$ UNI EN 1542

Conducibilità termica: $\lambda_{10 \text{ dry}} = 0,82 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ (P=50%)
 $\lambda_{10 \text{ dry}} = 0,89 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$ (P=90%)
UNI EN 1745

Reazione al fuoco B s1 d0 EN 13501-1

Resistenza all'esterno Ottima alla luce e agli agenti atmosferici.

Altre proprietà
Aspetto compatto
Idrorepellente
Ottima lavorabilità
Ottima aderenza al supporto

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo, ad una temperatura tra + 5 e + 30 °C.

SX KOVER PZ può essere utilizzato per rivestire intonaci cementizi, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, fibrocemento.

Modo di impiego

Applicazione Stendere con spatola in acciaio e compattare a finire con quella di plastica.

Diluizione Pronto all'uso, nel caso aggiungere acqua max 1-2% in peso.

Temperatura di applicazione 10 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Avvertenze: L'applicazione deve essere effettuata in condizioni climatiche favorevoli; altrimenti le caratteristiche finali del prodotto potrebbero essere compromesse.

N.B.: non applicare sotto i raggi diretti del sole oppure in presenza di condensa superficiale.

In caso di superfici ammalorate, in particolare soggette a umidità di risalita o in presenza di efflorescenze saline, prevederne il rifacimento con idonei intonaci risananti.

Il prodotto completa il processo di polimerizzazione e di essiccazione in 10 o 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (10 - 30 °C; U.R. max 85%).

Qualora in questo lasso di tempo si dovessero verificare eventi piovosi, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso.

Tale fenomeno è di natura temporanea; non influisce sulle resistenze del prodotto e può essere facilmente eliminato effettuando un idro-lavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:

- attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto;
- applicare una mano di SX FILL 0,25 oppure di FONDO ACRIL-SILOSSANICO 0,5 mm diluita secondo scheda tecnica;
- applicare SX KOVER PZ con spatola in acciaio, compattando a finire con quella di plastica.

B) Su muri già verniciati:

- accurata spazzolatura per l'eliminazione delle incoerenze, se presenti, sulla superficie da trattare;
- in caso di sfarinamenti applicare una mano di ANCORAL PLS diluita al 40 - 60% in volume con Diluente Sintetico;
- applicare una mano di SX FILL 0,25 oppure di FONDO ACRIL-SILOSSANICO 0,5 mm, diluita secondo scheda tecnica;
- applicare SX KOVER PZ con spatola in acciaio, compattando a finire con quella di plastica.

N.B.: L'applicazione deve avvenire a supporto ben stagionato, in condizioni ambientali favorevoli occorrono almeno quattro settimane di maturazione, non applicare su supporto fresco o alcalino. Data la particolarità del prodotto, utilizzare sempre lo stesso lotto di produzione, diversamente miscelare il tutto prima dell'applicazione.

Voce di capitolato

Applicazione su superfici già predisposte di SX KOVER PZ di Linvea srl rivestimento acril-silossanico ad effetto compatto grana da 1,2 mm -1,5 mm, resistente alla proliferazione delle muffe e delle alghe.

Marcato CE secondo UNI EN 15824, il prodotto è classificato come protettivo per facciate in base alla teoria di Kuenzle DIN 18550.

Fornitura e posa del materiale Euro al mq

Responsabilità e supporto tecnico

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA