

ULTRAMAT LUCIDO



Smalto poliuretano all'acqua monocomponente, di eccellente qualità, dalla finitura lucida, di facile applicazione per interni ed esterni.

Ideale per i professionisti del settore, per applicazioni in ambienti anche abitati perché inodore.

Data la sua facilità d'applicazione, è idoneo sia per i professionisti che per il mercato del fai da te, perché non gocciola e non cola durante l'applicazione.

La sua particolare qualità gli conferisce ottime caratteristiche di dilatazione e pennellabilità, che consentono di ottenere superfici con finiture vellutate, dal particolare effetto estetico.

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore ai 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Colore	Bianco = Base P
Confezioni	0,750 e 2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resina poliuretanica inodore, pigmenti selezionati e additivi bilanciati in dispersione acquosa.
Peso specifico	1,250 - 1,330 Kg/l.
Essiccazione a 20 °C e 65 - 75% di U.R.	Asciutto 2 - 4 ore.
Sovrapplicazione	Dopo 6 - 8 ore, dipendente dalle condizioni ambientali.
Resa	14 -16 mq/l per mano.
Spessore del film	75 - 80 micron bagnato; 35 - 40 micron asciutto; nelle due mani.
Copertura	Ottima.

Riempimento	Ottimo.
Aspetto del film	Lucido, 75 – 85 Gloss (Glossmetro 60°).
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima.
Altre proprietà	- Non ingiallente. - Inodore. - Ottima elasticità. - Altamente lavabile. - Facilmente applicabile.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
<hr/>	
Modo d'impiego	
Impiego	Per la verniciatura di superfici in legno e metallo, adeguatamente preparate. Particolarmente apprezzato per la sua caratteristica non ingiallente.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo. Per applicazione a spruzzo: diluizione 10% in volume con acqua - ugello 1,3 – pressione 0,7 bar.
Diluizione	Massimo 10% in volume con acqua.
Temperatura di applicazione	10 - 30 °C.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.
<hr/>	
Sistemi di applicazione	<p>A) Ferro nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lasciare arrugginire il ferro per favorire la rimozione della calamina. - Spazzolare e/o carteggiare per rimuovere la ruggine presente. - Applicare due mani di Hydrolak Antiruggine, non diluite. - Applicare due mani di prodotto, diluite secondo le indicazioni sopra riportate. <p>B) Ferro vecchio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accurata spazzolatura e pulizia delle superfici per la totale eliminazione della ruggine e delle incoerenze presenti. - Applicare due mani di Hydrolak Antiruggine. - Applicare due mani di prodotto, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

C) Superfici in legno nuovo:

- Accurata carteggiatura.
- Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto.
- Applicare due mani di prodotto, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

D) Superfici in legno già verniciate:

- Accurata carteggiatura per la totale rimozione delle parti di finitura esistenti non ben aderenti, riducendo i dislivelli.
- Applicare una o due mani di Hydrolak Sottosmalto.
- Applicare due mani di prodotto, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

E) Lamiera zincata nuova:

- Carteggiare, sgrassare opportunamente le superfici con Diluente Nitro.
- Applicare una mano di Primer epossidico anticorrosivo, bicomponente all'acqua.
- Applicare due mani di prodotto, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

F) Lamiera zincata vecchia:

- Lavare la superficie con acqua e detersivo usando una spugna abrasiva e rimuovere eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti. Risciacquare bene e lasciare asciugare.
- Applicare una mano di Primer epossidico anticorrosivo, bicomponente all'acqua.
- Applicare due mani di prodotto, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.

Note:

Evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari o su superfici esposte da lungo tempo al sole. Si sconsiglia l'applicazione su supporti contenenti forte percentuale d'umidità. Non applicare in condizioni climatiche avverse. Applicare in ambienti con un buon ricambio d'aria. Attendere minimo 6 – 8 ore tra una mano e l'altra.

Voce di capitolato

Smalto poliuretano all'acqua monocomponente (Tipo Ultramat Lucido), di eccellente qualità dalla finitura lucida, di facile applicazione per interni ed esterni, a base di resine poliuretaniche inodori.

Essiccazione a 20 °C
e 65-75% U.R.

Asciutto: 2 - 4 ore.

Resa

14 - 16 mq/l per mano.

Aspetto del film

lucido, 75 – 85 Gloss (Glossmetro 60°).

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.