

## GREEN WOOD VERNICE ALL'ACQUA PER PARQUET



Colore	Trasparente
Confezioni	0,750-2,5 litri
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resina in dispersione acquosa.
Peso specifico medio	1,030kg/l.
Essiccazione	Fuori polvere 20' - Fuori impronta 60'
Carteggiabile	Dopo 4 ore.
Calpestabile	Dopo 48 ore.
Resa	12 mq/l per mano.
Aspetto del film	Satinato 50 gloss      Lucido 80 gloss
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.
Modo d'impiego	
Impiego	Per la verniciatura di parquet e scale, laddove sono richieste particolari doti di elasticità, durezza, resistenza all'abrasione, resistenza chimica e facilità di applicazione.
Applicazione	Pennello o rullo.
Diluizione	Pronto all'uso, se necessario diluire max al 10% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione	15 - 30 °C
Umidità ambientale	Max 85%
Sovrapplicazione	Minimo 2 ore.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua, subito dopo l'utilizzo.

---

#### Sistemi di applicazione

##### **A) Parquet nuovo**

- Accurata levigatura con carta abrasiva 80-120.
- La superficie deve essere priva di polvere, unto o cere.
- Applicare una mano, di Vernice per Parquet, diluita al 10% in volume con acqua, stendendo il prodotto in modo uniforme.
- Carteggiare manualmente con carta abrasiva 150-180, con levigatrice utilizzare carta abrasiva 220-240.
- Aspirare i residui delle carteggiatura.
- Applicare una mano, di Vernice per Parquet, non diluita
- Dopo minimo 2 ore e senza carteggiare.
- Applicare una mano, di vernice per Parquet, non diluita

#### **Nota**

Alcuni tipi di legni resinosi, quali Iroko-Merbau ecc, contengono sostanze colorate solubili alla Vernice per Parquet. Pertanto si consiglia applicare una mano di Fondo all'acqua per Parquet, riducendo sensibilmente tale fenomeno.

##### **B) Parquet già verniciato**

- Accurata carteggiatura con carta abrasiva 150-180.
- La superficie deve essere priva di polvere, unto o cere.
- Applicare una mano, di Vernice per Parquet, diluita al 10% in volume con acqua, stendendo il prodotto in modo uniforme.
- Carteggiare manualmente con carta abrasiva 150-180, con levigatrice utilizzare carta abrasiva 220-240.
- Aspirare i residui delle carteggiatura.
- Applicare una mano, di Vernice per Parquet, non diluita.
- Dopo minimo 2 ore e senza carteggiare.
- Applicare una mano, di vernice per Parquet, non diluita.

### **Avvertenze**

Mescolare bene prima e durante l'uso, poiché la cera tende ad affiorare.

Evitare di applicare elevati spessori in quando si possono verificare distacchi.

Non calpestare prima delle 48 ore dall'applicazione dell'ultima mano.

Aerare il locale prima e dopo l'applicazione.

Non lavare il pavimento nelle 48 ore successive all'applicazione dell'ultima mano.

Per il lavaggio utilizzare detergenti neutri, evitando quelli a base ammoniacale o alcoli.

Non stendere tappeti prima di 7 giorni dall'applicazione dell'ultima mano.

I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti.

---

### **Voce di capitolato**

Vernice all'acqua per parquet (tipo Green Wood Vernice all'acqua per Parquet); a base di resina in dispersione acquosa.

Peso specifico medio                      1.030 kg/l

Aspetto del film                              Satinato 50 gloss                      Lucido 80 gloss

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.